



Hemiprodukt doo Novi Sad  
Masarikova br 1 , [tel:+381 21 2998-420](tel:+381212998420)  
e-mail:[hemiboje@gmail.com](mailto:hemiboje@gmail.com)  
[www.hemiprodukt.co.rs](http://www.hemiprodukt.co.rs)

#### Műszaki adatlap

##### Korróziógátló alapozó -GRUND

**Felhasználás:** Korrózió gátló alapozó fém felületekre alkalmazható, például mezőgépek, acélszerkezetek, kapuk, kerítések stb.

**Leírás:** szintetikus kötőanyag, pigmentek, cinkfoszfát antirozsda pigment, töltőanyagok, adalékok és oldószer.

**Szín:** vörös, szürke vagy más szín rendelet által.

**Felület előkészítése:** eltávolítsuk a rozsdát csiszolással és köszörüléssel, vagy drótkéfével az ISO8581-1 SA 2 ½ St3 szerint , zsirtalanítsuk a felületet, amelynek felvitel előtt száraznak és tisztának kell lennie.

**Felvitel:** A festéket alaposan kavarjuk fel. A felvitel ecsettel, hengerrel vagy szórópisztollyal javasolt. A szerszámot ipari hígítóval moshatjuk.

**Használati feltételek:** megengedett levegő, felület és festék hőmérséklet 5 és 35 ° C között, relatív levegő páratartalom max 70%.

-száradás: (20 ° C ) -tapintás száraz: 1 óra; - teljesen átkeményedik: 48 óra

- átfesthető: 30 perctől 4 óráig, vagy 24 óra múlva, 40 mikron filmvastagságánál ;

-befejező réteg: gyorsanszáradó vagy alkid zománc 1 vagy 2 rétegben

-megjelenés: matt szín

- elméleti kiadósság: 0,120 – 0,145 kg/m<sup>2</sup> 40 mikron szárazfilmvastagságnál

EU határérték erre a termékre (A/d): 350 g/l(2010).

Ez a termék legfeljebb 349 g/l VOC-t tartalmaz

. Tárolás: zárt dobozban 24 hónap a gyártási időponttól, jól szellőző és fénytől védett helyen 5-35 ° C hőmérsékleten

**Gyártó:** Hemiprodukt doo, 21000Novi Sad, Masarikova 1,Szerbia

[www.hemiprodukt.co.rs](http://www.hemiprodukt.co.rs); [hemiprodukt@gmail.com](mailto:hemiprodukt@gmail.com); info: +381 21 2998420