



Műszaki adatlap

COROR Selyem Zománcfesték



Színválaszték: antracit, fehér, fekete, sötétbarna, világosbarna, sötétszürke

Kiszerelés: 0.75 l, 2.5 l

Fényesség: selyemfényű

Kiadósság: 14-17 m² / l egy rétegben, 40 µm-es száraz filmvastagság mellett.

Alkalmazás: A COROR Selyem Zománcfesték egy kellemes, krémes állagú, selyemfényű bevonat. Kül- és beltérben, lakossági dekorációs, barkács és felületvédelmi célokra egyaránt használható. Könnyen kezelhető cseppmentes, kiváló fedőképességű, gyorsan száradó festék. Bevonata húsos, szépen terülő, selyemfényű megjelenésű. A védeni kívánt felület lehet: fém, kezeletlen fa, kezelt fa, ajtó, ablak, korábban festett felület, tégl, beton, kő. COROR Selyem Zománcfesték módosított „Alkyd” kötőanyagának köszönhetően kiváló minőségű, rugalmas, tartós bevonatot ad. A megszilárdult bevonat ellenáll az UV sugárzásnak, tartósan víz lepergető, így megfelelő védelmet biztosít az időjárás viszontagságaival szemben. A bevonat végleges fényessége kb. 2 hét alatt fejlődik ki.

Minőségi jellemzők:

Teljes száradási idő	4 óra érintés száraz, 8 óra száraz-átfesthető. A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. Teljes átszáradás, csiszolhatóság 24 óra, festékbevonat
Javasolt rétegszám	1-2 réteg
Kiadósság	14-17 m ² / l egy rétegben, 40 µm-es száraz filmvastagság mellett.

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: A festendő felületről távolítsuk el maradéktalanul a szennyeződések, a régi bevonatokat és a pergő rozsdát. Régi bevonatok eltávolításához használjuk a COROR Rapid Festéklemarót. Korábban festett felületek esetében használhatunk felület kiegyenlítésre alkalmas tapaszt. Mechanikai tisztítás után mindig portalanítsuk a felületet.

Fém felületek esetében rozsdáátalakítók használata nem javasolt. Acél (vas), oxidálódott régi alumínium és horganyzott felületeket alapozzuk COROR Rapid Korróziógátló alapozóval.

A kezeletlen fa felületeket csiszolás és portalanítás után lakbenzin hígítóval jól meghígított COROR Selyem Zománcfesték elegyével alapozunk úgy, hogy a fába ivódjon be az alapozónk. Amennyiben szükséges 24 óra elteltével közbelső csiszolást alkalmazzunk. Gondoskodjon a gombák és rovarok okozta károk megelőzésére FACTOR



Műszaki adatlap

COROR Selyem Zománcfesték



Szű- és Gombaölővel. A festési munkálatok megkezdése előtt, a festéket fel kell keverni. Próba festés elvégzése javasolt!

Felhasználás: A COROR Selyem Zománcfesték felhasználásánál kérjük, tartsa be a festéssel kapcsolatos ismereteket, hogy az Ön által kezelt felület tökéletes minőségű legyen. Fokozottan ügyeljünk az élek és sarkok megfelelő rétegvastagságú bevonatolására. A munkálatokat csak 5–30 °C között végezze! Felületek fedő festését legalább 2 rétegben javasoljuk. A festék felhasználásra kész, hígítani nem szükséges, de lehetséges minimálisan, az optimális felhordási konzisztencia eléréséig. A festéket felhordhatjuk ecsettel, hengerrel és megfelelő szóró berendezéssel. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsen le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról!

Színezés: világosbarna, sötétbarna, fekete (RAL 9005) fehér, sötétszürke, Antracit (RAL 7016)

Tárolási garanciális idő: 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban: 3 év

Csomagolás: 0,75l és 2,5l

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: Lakkbenzinnel

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.