

Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolat (Baumit Sanova EinlagenTrassPutz)



A termék:	Előkevert, csekély kapilláris vízfelvételű, száraz készhabarcs gépi és kézi felhordáshoz. Megfelel a WTA (Épületkarbantartási és Műemlékvédelmi Tudományos Műszaki Munkacsoport) irányelveinek.																				
Összetétel:	Mészhidrát, trassz, csekély fehércement, homok, perlit, adalékok																				
Tulajdonságok:	Könnyű felújító vakolat, elegendő pórustérfogattal a sók beágyazásához, víztaszító, kiváló páraáteresztő, dörzsölhető felületű (1 mm-es szemszerkezet).																				
Felhasználás:	Egyrétegű felhordás egy vagy több munkamenetben, csekélytől közepes mértékig nedvességgel és sóval terhelt falazatokhoz. Nagy sóterheltség esetén alapvakolatként, majd várakozási idő után fedővakolatként (15 mm), speciálisan a száraz vakolat- és homlokzatfelület eléréséhez. Külső és belső felhasználásra, műemléki épületek felújításához kiválóan alkalmas.																				
Műszaki adatok:	<table><tr><td>Maximális szemnagyság:</td><td>1 mm</td></tr><tr><td>Nyomószilárdság (28 napos):</td><td>kb. 2,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Hővezetési tényező (λ):</td><td>0,4 W/mK</td></tr><tr><td>Páradiffúziós ellenállási szám (μ):</td><td>kb. 12</td></tr><tr><td>Szárazhabarcs sűrűség:</td><td>1100 – 1200 kg/m³</td></tr><tr><td>Keverővíz szükséglet:</td><td>5-6 l / zsák</td></tr><tr><td>Légpórusok a friss habarcsban:</td><td>gyakorlati érték: 26-30 %</td></tr><tr><td>Porozitás:</td><td>gyakorlati érték: ≥ 50 %</td></tr><tr><td>Minimális vakolatvastagság:</td><td>kívül: 20 mm (Sanova Előfröcskölőn) belül: 10 mm (csekély sóterhelésnél) belül: 20 mm (közepes sóterhelésnél)</td></tr><tr><td>Anyagszükséglet:</td><td>10 - 11 kg/m²/cm</td></tr></table>	Maximális szemnagyság:	1 mm	Nyomószilárdság (28 napos):	kb. 2,5 N/mm ²	Hővezetési tényező (λ):	0,4 W/mK	Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 12	Szárazhabarcs sűrűség:	1100 – 1200 kg/m ³	Keverővíz szükséglet:	5-6 l / zsák	Légpórusok a friss habarcsban:	gyakorlati érték: 26-30 %	Porozitás:	gyakorlati érték: ≥ 50 %	Minimális vakolatvastagság:	kívül: 20 mm (Sanova Előfröcskölőn) belül: 10 mm (csekély sóterhelésnél) belül: 20 mm (közepes sóterhelésnél)	Anyagszükséglet:	10 - 11 kg/m ² /cm
Maximális szemnagyság:	1 mm																				
Nyomószilárdság (28 napos):	kb. 2,5 N/mm ²																				
Hővezetési tényező (λ):	0,4 W/mK																				
Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 12																				
Szárazhabarcs sűrűség:	1100 – 1200 kg/m ³																				
Keverővíz szükséglet:	5-6 l / zsák																				
Légpórusok a friss habarcsban:	gyakorlati érték: 26-30 %																				
Porozitás:	gyakorlati érték: ≥ 50 %																				
Minimális vakolatvastagság:	kívül: 20 mm (Sanova Előfröcskölőn) belül: 10 mm (csekély sóterhelésnél) belül: 20 mm (közepes sóterhelésnél)																				
Anyagszükséglet:	10 - 11 kg/m ² /cm																				
Veszélyességi besorolás:	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a www.baumit.hu honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.																				
Tárolás:	Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.																				
Minőségi garancia:	EN 998-2:2003 szerint																				
Kiszerelés:	25 kg-os zsákban, 50 zsák/raklap = 1250 kg ömlesztve silóban																				
Alapfelület:	Az alapfelület vizsgálatát a MSZ 04-803-9: 1981 szerint kell elvégezni. Az alapfelület legyen száraz, por-, fagy-, kivirágzásmentes, teherbíró és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító. Mohás, algás, kizöldült felületeket Baumit Felújító Oldattal meg kell tisztítani. A károsodott falazati fugákat mélyen ki kell kaparni és ki kell tölteni (pl. Baumit Sanova Vakolat W-vel). Kézi felhordás esetén, kültérben valamint rossz ill. különböző nedvszívó képességű alapfelületeken és a különböző vastagságban vakolandó régi falazatoknál mindig Baumit Sanova Előfröcskölőt kell alkalmazni.																				

Keverés:

A Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolatot az építkezéseknél általában használatos keverőben kell megkeverni (a keverési idő szabadesésű keverőben 5–6 perc, kényszerkeverőben 3–5 perc).

További adatok a gép adatlapjából nyerhetők.

Felhordás:

A Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolat megfelelő géppel (pl. PFT G4, **utókeverő nélkül**) ellátott vakológéppel is felhordható. A szükséges vakolatsávokat Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolatból készítsük.

Belső tér:

Szabványos (sík felületű) falazat, vakolatvastagság 10 - 20 mm (egy rétegben), csekély nedvesség, csekély sóterhelés:

- előfröcskölés nem szükséges
- Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolat géppel
- dörzsölés filccel

Belső és külső tér:

Falazat és kő falazat (egyenetlen) vagy hasonló, vakolatvastagság 20 mm-ig (egy rétegben), csekély vagy közepes sóterhelés:

- Baumit Sanova Előfröcskölő 100 % fedéssel (várakozási időt betartani)
- Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolat géppel
- dörzsölés filccel

Falazat (egyenetlen), vakolatvastagság 30 mm-ig (egy - és két rétegben), csekély nedvesség, csekély sóterhelés:

- Baumit Sanova Előfröcskölő 100 % fedéssel (várakozási időt betartani)
- Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolat felhordása géppel 1. réteggént max. 25 mm-ig, majd a felület érdesítése vakolatfésűvel (várakozási idő kb. 24 óra)
- 2. réteg Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolat felhordása 5 - 7 mm vastagságban
- dörzsölés filccel

Falazat és kő falazat (egyenetlen) vagy hasonló, vakolatvastagság 30 mm-től max. 80 mm-ig (egyrétegű és kétrétegű), közepes nedvesség, közepestől fokozottig terjedő sóterhelés:

- Baumit Sanova Előfröcskölő 100 % fedéssel (várakozási időt betartani)
- Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolat felhordása géppel 1. réteggént (kiegyenlítő vakolat), majd a felület érdesítése (várakozási idő 7 nap/vakolatcentiméter, 2 - 3 napig tartsuk nedvesen és szellőztessünk)
- 2. réteg Baumit Sanova Egyrétegű Trassz Vakolat egyenletes felhordása 15 mm vastagságban
- dörzsölés filccel

Általános tudnivalók:

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a felhordás és a kötés ideje alatt. A felület egyenletességének meghatározására az ÖNORM DIN 18202 előírásait kell betartani. Minden további vakolatréteg felhordása előtt vakolatcentiméterenként legalább 7 nap várakozási időt kell betartani.

Befejező réteg kültérben:

Baumit Szilikát Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval)
Baumit Szilikon Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval)
Baumit Nanopor Vakolat (Baumit Univerzális Alapozóval)
Baumit Szilikát/Szilikon/Nanopor Festék

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.

Befejező réteg beltérben:

Baumit Szilikát Festék
Baumit Szilikon Festék
Baumit Nanopor Festék

A felújító rendszerek hatékonyságának időtartama lényegesen függ az alapfelület nedvesség utánpótlásától és a sóteltartalomtól, ezért a felújítással egyidejűleg célszerű utólagos talajnedvesség elleni szigetelést készíteni.

A silófelállításhoz szükséges csatlakozások (silóink és silóállító járműveink méret- és súlyadatai) a silók műszaki ismertetőiben található:

Áram: 380 V, 25 A (lomha biztosíték a keverő miatt)

Víznyomás: min. 3 bar, 3/4" csatlakozás

Megközelítés: nehéz gépjárművel állandóan szabadon megközelíthető legyen

Helyigény: min. 3 m x 3 m, teherbíró felület