

# KEMIKÁL®

a bevált minőség magyarul

## SORIFLEX® 1K FOLYÉKONYFÓLIA

### Rugalmas vízszigetelő anyag

ÉME: A 148/2002

#### ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

A SORIFLEX® 1K folyékonyfólia oldószermentes, vizes diszperziós kötőanyagú, egykomponensű, kenhető vízszigetelő anyag. Könnyen felhordható ecsettel, hengerrel vagy simítóval. Környezetkímélő, az egészséget nem veszélyeztető termék. Megkötött állapotban rugalmas, a repedéseket 1,0-1,5 mm-ig áthidalja. Belső térben, üzemi víz elleni szigetelésre alkalmazható hidegburkolat alá.

#### ALKALMAZÁSI TERÜLET

##### Csak belső terekben használható!

Lakóépületek nedves helyiségeiben (zuhanyozók, fürdőszobák, konyhák, stb.) nedvesség, üzemi és használati víz elleni szigetelésre.

Nedvességre érzékeny, erősen szívóképes felületekre (gipsz válaszfalak, faforgácslapok, betonyp és eternitlapok) burkolás előtti védelmére.

Ásványi felületekre (mész-cement vakolat, beton, gázbeton, mészhomoktégla).

#### A TERMÉK ELŐNYEI

Vízzáró, megvédi a burkolat alatti nedvességre érzékeny alapfelületeket.

Felhasználásra kész, semmiféle további adalékanyagot nem igényel, könnyen felhordható.

Környezetkímélő, vizes bázisú, oldószermentes.

Repedésáthidaló, a meglévő és utólag jelentkező repedéseket eltömiti ill. áthidalja, kb. 1,0-1,5 mm-ig.

Közvetlenül burkolható, a szigetelés külön védelmet nem igényel.

#### MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső	sárgás-fehér folyadék
Sűrűség kg/m <sup>3</sup>	min.: 1426
Szárazanyag tartalom m/m%	min.: 70
Konzisztencia	kenhető
Bedolgozhatóság	nem korlátozott
Nyitott idő, bőrsődés kezdete	15-20 perc
Felhasználható	+ 6 °C felett
1. réteg nedves vastagsága	0,5 mm
Száradási idő	kb. 3 óra
2. réteg nedves vastagsága	0,5 mm
Száradási idő	kb. 3 óra
Tapadószilárdság 28 nap (flexibilis ragasztóval)	>1,0 MPa
Repedésáthidaló képesség	min.: 2 mm
Vízzáróság 0,5 bar nyomáson	vízzáró
Páradiffúziós jellemzők -egyenértékű légrétegvastagság -páradiffúziós együttható (μ)	0,57 m 380

TERMÉKISMERTETŐNK LEGJOBB TUDÁSUNK SZERINT 2012 FEBRUÁRIJÁBAN KÉSZÜLT, ÉS AZ ÚJABB ISMERTETŐ MEGJENÉSEIG ÉRVÉNYES. A VÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK! VEVŐSZOLGÁLATUNK SZEMÉLYES, ÍRÁSBELI ÉS TELEFONOS ÉRDEKLŐDÉS ESETÉN IS KÉSZSÉGGEL AD FELVILÁGOSÍTÁST. FELHÍVJUK SZÍVES FIGYELMÉT, HOGY A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATBAN GARANCIÁLIS IGÉNYEK CSAK A JELEN KIADVÁNY ELŐÍRÁSAINAK BETARTÁSA ESETÉN ÉRVÉNYESÍTHETŐK.

SZAKEMBEREK SZÁMÁRA KÉSZÜLT TERMÉK!

A TERMÉK FELHASZNÁLÁSÁHOZ SZÜKSÉGES A MEGFELELŐ ÉPÍTŐIPARI SZAKMA SZABÁLYAINAK ISMERETE ÉS BETARTÁSA. A FELHASZNÁLÓ ELŐZETESEN GYŐZŐDJÖN MEG ARRÓL, HOGY A TERMÉK, A KÍVÁNT FELHASZNÁLÁSRA ALKALMAS-E. A TERMÉKISMERTETŐBEN LEÍRT FELHASZNÁLÁSTÓL ELTÉRŐ ALKALMAZÁS ESETÉN, MINDEN ESETBEN EGYEDÜL A FELHASZNÁLÓ FELELŐS A KÖVETKEZMÉNYEKÉRT.

Termékismertetőinket és aktuális árlistánkat megtekintheti  
a [www.kemikalrt.hu](http://www.kemikalrt.hu) című honlapunkon.



a bevált minőség magyarul

# SORIFLEX® 1K FOLYÉKONYFÓLIA

**Rugalmas vízszigetelő anyag**

## FELHASZNÁLÁS

**Az alap előkészítése:** Az alapnak tisztának, szilárdnak, festékmарadványoktól mentesnek kell lennie. Szükség esetén mechanikailag meg kell tisztítani a felületet nagy nyomású vízzel, drótkéfével, homokszórással. Erősen szívképes felületet először Soripon alapozóval vagy Barra Emulzióval kell a termékismertetőben előírtak szerint alapozni. A fóliaszigetelést az alapozó száradása után hordhatjuk fel.

**Szigetelés felhordása:** SORIFLEX® 1K folyékonyfóliát hígítatlanul, hengerrel, ecsettel vagy simítóval kell teljes fedéssel, 2 rétegben felhordani a felületre.

Kb. 3 órai száradás után lehet a második réteget felhordani.

A száradási idő nagymértékben függ az alapfelület és a légtér hőmérsékletétől, nedvességtartalmától, ill. a szellőztetés hatásfokától.

A padlóösszefolyókat és csőáttöréseket hálóerősítéssel – a szakmai előírásoknak megfelelően – Soriton F ragasztóhabarcsba ágyazva kell kialakítani, majd a második réteggel lefedni.

A teljes száradás után (kb. 24 óra), a szigetelésre kizárólag rugalmas ragasztóval (célszerűen SORITON F, vagy Soriton Flex 2K-val) lehet csempézni. (Nem szoros illesztéssel, sarkokban, éleknél rugalmas tömítéssel.)

## ANYAGSZÜKSÉGLET

kb. 1,6 kg/m<sup>2</sup> két rétegben, összesen

## EGÉSZSÉG- ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

A SORIFLEX® 1K folyékonyfólia egészségre nem ártalmas. A vonatkozó rendelet szerint nem minősül veszélyes készítménynek, nem megjelölés köteles.

A készítmény feleslegessé, vagy felhasználásra alkalmatlanná vált maradéka a 16/2001 (VII.18) KÖM rendelet szerint nem veszélyes hulladék, EWC-kód: 08 04 16. Ártalmatlanítása ennek megfelelően történjen.

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes”, jelzése: „E”.

## CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS, SZAVATOSSÁG

**Csomagolás:** 6, 12 és 25 kg-os kiszerezésben, műanyag vödörben.

**Tárolás:** Eredeti, zárt göngyölegben, hűvös, száraz, fedett helyen kell tárolni.

**Szavatossági idő:** Az előírt körülmények között a gyártástól számított 12 hónapig tárolható.

FAGYVESZÉLYES!

**GYÁRTJA:** KEMIKÁL ÉPÍTŐANYAGIPARI ZRT.  
ÉPÍTÉSI MŰGYANTAGYÁR  
4254 NYÍRADONY, SZÉCHENYI U. 105.  
TELEFON: +36 1 215-7370  
FAX: +36 1 215-7980  
INFO@KEMIKALRT.HU  
www.kemikalrt.hu

**FORGALMAZZÁK:** KEMIKÁL TERÜLETI ÉRTÉKESÍTÉSI IGAZGATÓSÁGAI:

– BUDAPEST ÉS NYUGAT-MAGYARORSZÁG:  
1097 BUDAPEST, IX.,  
TAGLÓ U. 11-13.  
TELEFON: +36 1 215-0446  
FAX: +36 1 216-1444

– KELET-MAGYARORSZÁG:  
4030 DEBRECEN  
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.  
TELEFON: +36 52 471-693  
FAX: +36 52 471-714

**VEVŐSZOLGÁLAT:** TELEFON: +36 1 215-0446  
TELEFAX: +36 1 216-1444

VALAMINT A KEMIKÁL VISZONTELADÓINAK ORSZÁGOS HÁLÓZATA