

A termék rövid leírása:

Oldószermentes, univerzális szerkezeti ragasztó, porózus és nem porózus felületre.

Kiszerelési egységek:

310 ml

12 db/karton

Színe: törtfehér

Tulajdonságok: oldószermentes,
gyors kezdeti tapadás,
meleg és víz hatásának ellenálló,
hézagkitöltő tulajdonságú egyenetlen felületen,
átfesthető,
külső és belső használathoz.

Alkalmazási területek:

- falécek és műanyag ragasztásához,
- ajtószervezetekhez, faküszöbhez, faburkolathoz,
- falemez-, kőlap-, beton-, vakolatburkoláshoz,
- előregyártott falmezekhez (préselt, furnér, forgács, stb.),
- kerámialapokhoz, kőlapokhoz, stb.,
- polisztirol lapokhoz (Hungarocell, Nikecell, stb.),
- bitumentartalmú anyagokhoz, PE-re, PP-re nem ajánlott.

A felhasználás módja:

Kézi vagy pneumatikus pisztoly segítségével visszük fel.

Legalább az egyik felület legyen nedvszívó, porózus. A ragasztandó felület tiszta legyen, por-, zsír-, olaj- és egyéb szennyeződésmentes. A ragasztót az alapra vagy a ragasztott anyagra vékony vonalban vagy pontokban visszük fel. A ragasztandó elemek széléit mindig kenjük be a ragasztóval. A beszerelésre szánt anyagot illesszük pontosan és nyomjuk oda. Függőleges ragasztás esetén felülről lefelé illesszük. Helytelen ragasztáskor ne vegyük szét a felületeket, csak csúsztatással korrigáljuk a hibát. Függőleges felületre történő ragasztás esetén alátámasztás szükséges lehet.

Műszaki adatok:

- Fajsúly: +/- 1,2 g/ml
- Konzisztencia: stabil paszta
- Bőrképződés: kb 10 perc
- Kikeményedés: $\leq 1,5$ mm/d
- Shore A keménység: kb 65 egység
- Hőellenállás: -20 °C és +80 °C között (megkötött állapotban)
- Zsugorodás: max 33 %
- Eltávolítása: Addig, amíg a ragasztó még friss, az eszközöket és a kezet vízzel mossuk meg.
Figyelem! Gyermeektől óvjuk!
- Felhordási hőmérséklet: +5 °C és +40 °C között.
- Tárolás: Eredeti csomagolásban +5°C és +25 °C hőmérséklet között 12 hónapig.
- Veszélyesség: Nem veszélyes készítmény
- R-S mondatok: nincsenek

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.