

**A termék rövid leírása:**

Poliuretán alapú, egykomponensű, félkemény kitöltő és szerelési hab. A környezet számára ártalmatlan hajtógázt tartalmaz. Nedvességre reagáló hab. Feldolgozása kinyomópisztollyal történik.

**Kiszerelési egységek:**

750 ml

12 db/karton

**Tulajdonságok:**

Nagy kiadósság  
Kitölti az egyenletlenséget  
Gyorsan kikeményedik  
Formatartó  
Hőszigetelő  
Kitűnően tapad sokféle alapra

**Alkalmazási területek:**

Polisztirol keményhab hőszigetelő lapok ragasztása és tömítése.  
Jól tapad betonra, falazatra, vakolatra, fára, fémre, bitumen alapú tömítőszalagokon és hidegbitumen rétegeken.

**A felhasználás módja:**

A tapadó felületeknek tisztának, leválasztóanyagtól mentesnek, és teherbírónak kell lenniük. A port, zsírt, olajat és laza részeket el kell távolítani.

A palackot vízszintesen rázzuk fel kb. 30-szor, majd tekerjük rá a pisztolyra. A tábla szélétől 2 cm-re húzzunk körben egy 3 cm vastag habcsíkot, majd a közepén még egyet hosszában. Az anyag a falra is felvihető. Nyomjuk erősen a falra, simítsuk el és védjük a lecsúszás ellen.

Ügyeljünk arra, hogy az alatta lévő hőszigetelő lapok stabilan felfekvő felületet képezzenek. A keletkező közbenső és záró hézagokat is töltsük ki Ragasztó purhabbal.

2 óra kötés után a lapokat rögzíthetjük mechanikus úton.

Pincefal esetén legkésőbb 2 héten belül fel kell tölteni földdel a felületet.

**Biztonsági szempontok:**

A friss hab besorolása: enyhén mérgező. Kérjük, a flakonon lévő figyelmeztetéseket feltétlenül tartsa be. A bedolgozás során gumikesztyű viselete szükséges, mivel a friss hab erősen ragad, megkötés után csak mechanikai úton lehet eltávolítani. Az anyag éghető komponenseket tartalmaz. Ezért zárt helyiségben az alapos szellőztetésről gondoskodni kell, tűzforrásoktól (nyílt láng, elektromos készülékek) távol kell tartani. Feldolgozás közben a dohányzás tilos.

Ha egy zárt térben több flakon feldolgozására kerül sor egyidejűleg, robbanásveszélyes mennyiség koncentrációja lehetséges, ezért az alapos szellőztetésről feltétlenül gondoskodni kell. A flakon tartalma nyomás alatt áll. Napsugárzástól és 50 °C feletti hőmérséklettől óvni. Használat után a flakon felnyitása vagy elégetése, újramelegítése tilos.

**Műszaki adatok:**

- |   |  |
|---|--|
| ➤ tűzállósági osztály (DIN 4102 szerint):                 | B3   |
| ➤ feldolgozási hőmérséklet: (flakon)                      | +10- +30 C fokig                                       |
| ➤ Környezet   | + 3 °C   |
| ➤ kiadósság (térfogat):                                   | 40 l   |
| ➤ kiadósság (felület): előírászerű alkalmazás esetén      | 12-14 m <sup>2</sup> /flakon                           |
| ➤ bőrképződési idő (normál hőmérsékleten):                | 8-10 perc  |
| ➤ formatartás (DIN 53431 szerint):                        | + - 5 %  |
| ➤ vágható (normál hőmérsékleten):                         | kb 20-30 perc múlva                                    |
| ➤ hőmérsékletállóság:                                     | -40 - +80 C fokig                                      |
|   | (rövid időre kb. +120 C fokig is)                      |
| ➤ terhelhető:   | 3 óra múlva  |
| ➤ nyerstömörség:  | 15-25 kg/m <sup>3</sup>                                |
| ➤ nyomószilárdság (DIN 53421 szerint) 10 % alakv.mellett: | 5-7 N/cm <sup>2</sup>                                  |
| ➤ szakadási nyúlás (DIN 53521 szerint):                   | 15-20 %  |
| ➤ nedvesség felvétel (DIN 53428 szerint):                 | 0,5 Vol %  |
| ➤ vízgőz áteresztőképesség (DIN 53429 szerint):           | 50-60 g/m <sup>2</sup> /nap                            |
| ➤ hővezetőképesség (DIN 56612 szerint):                   | 0,035 W/mK   |
| ➤ eltarthatóság max. 20 C-fok esetén:                     | 12 hónap   |
|   | (magasabb, szárazabb hőmérséklet rövidíti ezt az időt) |

**Egyéb tudnivalók:**

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkor helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.