

A termék rövid leírása:

Oldószeres, egy-kompnensű tömítőanyag, karbonsav alapú. Semleges, fizikailag száradó tömítőanyag.

A termék tulajdonságai:

Időjárásálló
UV-álló
Átfesthető a legtöbb, szokásos festékekkel
Penészálló
Jól tapad nedves vagy enyhén olajos felületre is
Szilikonmentes

Alkalmazási területek:

Elsősorban keskeny fugákba javasolt, de széles tágulási és csatlakozó fugákhoz is alkalmas. Alapozás nélkül is jól tapad fára, betonra, fémre (alumínium, réz, horganyzott lemez)

Színek: átlátszó

Kiszerelés: 310 ml

12 db/karton

A felhasználás módja:

A tapadó felületeknek tisztának, leválasztó anyagtól mentesnek, és teherbírónak kell lenniük. A port, zsírt, olajat és laza részeket el kell távolítani. A kartust használat előtt tároljuk szobahőmérsékleten. A sima felületek lehetnek nedvesek, a nyílt pórusúak azonban szárazak legyenek. Extrém feltételek és egyes műanyagok használata esetén alapozást ajánlatos végezni.

Ne használjuk + 5 °C alatti hőmérsékletnél. A fuga utólagos elsimításához bő szappanos vizet használjunk. Átfesthető a szokásos fejékekkel és lakkokkal. Oldószer tartalmú festékek használata lassíthatja a száradást, végezzünk próbát.

Biztonsági szempontok:

A termék nem jelölésköteles. Mindamellet kellő szellőztetésről gondoskodjunk. A bőrt és a szemeket a termékről óvni kell. Gyermek kezébe nem kerülhet. Vegyük figyelembe a vegyi készítményekkel kapcsolatos szokásos előírásokat. További előírások a termék Biztonsági adatlapjában és a termék címkén találhatók.

Műszaki adatok:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| ➤ kémiai jelleg: | szintetikus kaucsuk,
pasztaszerű |
| ➤ fajsúly (DIN 53217-T2 szerint) | 0,95 g/cm ³ |
| ➤ Shore-A keménység (DIN 53505 szerint): | 25±5 |
| ➤ zsugorodás | kb. 20 % |
| ➤ átkeményedés (normál hőmérsékleten): | több mm/ nap |
| ➤ megengedett alakváltozás: | max 25 % |
| ➤ hőmérsékletállóság: | -15 - + 80 C fokig |
| ➤ feldolgozási hőmérséklet: | + 5- + 40 °C |
| ➤ átfesthetőség: | igen |
| ➤ eltarthatóság: (száraz, hűvös helyen, 10-25 között): | 24 hónap |

A Műszaki specifikáció kibocsájtása nem jelent garanciavállalást a termék alkalmazásával és annak körülményeivel összefüggésben. A feldolgozás módját a mindenkori helyi körülményekhez kell igazítani. A felhasználót kérjük, hogy feldolgozás előtt próbaképpen győződjön meg az alkalmasságról, hogy a hibák elkerülhetők legyenek. Ennek elmulasztása esetén a keletkezett hibákért nem vállalunk felelősséget. Minden további kérdésben állunk szíves rendelkezésükre.

A termék felhasználását megelőzően a felhasználó győződjön meg arról, hogy a termék és a termékkel érintkező más anyagok (aljzat, festék, lazúr stb.) érintkezése és kölcsönhatása nem okoz-e károsodást, nem kívánt elváltozást (pld. elszíneződést). Annak előzetes tisztázása is a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkező más anyagok nem okoznak-e nem kívánt változást a termék tulajdonságaiban. Indokolt esetben a felhasználó felelőssége, hogy a termékkel érintkezésbe lépő más anyagok gyártójával/forgalmazójával felvegye a kapcsolatot és tisztázza az összeférhetőség kérdését.