



**Előkevert cement kötésű falazó habarcs, pórusbeton építőelemek ragasztásához**, MSZ EN 998-1 szabvány alapján.

### Felhasználási terület

- Pórusbeton- (YTONG Porfix) és mészkőlapok ragasztásához
- Pórus lezáráshoz, felületkiegyenlítéshez 3-5 mm rétegvastagságig gletteléssel.

### Tulajdonságok

- külső és belső térben egyaránt használható
- nagyon jó tapadású
- hidraulikusan kötő
- fagyálló
- nem éghető
- finom állagú
- jó felhordhatóság
- G M10 (Hf 100) minőségű

### Alap előkészítés

- Az alap legyen:
- Az alaphoz a habarcs felhordása előtt száraznak, szilárdnak, repedésmentesnek kell lennie.
  - A port, olajat és egyéb szennyeződések a felületről el kell távolítani.

### Feldolgozás

- A zsák tartalmát a táblázatban megadott vízmennyiséggel tiszta edényben, hideg, vezetékes vízzel, duplatárcsás vagy szárnyas (legalább 600 ford/min. sebességű) keverőgéppel csomómentesre keverjük. A habarcsot az előkészített alapra egyenletesen felfésüljük

### Anyagösszetétel

- DIN 18557 szabvány előírásainak megfelelő gyári szárazhabarcs
- portlandcement, valamint adalék- és tulajdonságjavító anyagok.

### Anyagszükséglet

Az anyagszükséglet függ az alap minőségétől és a szerszámkezeléstől :

- 30 cm széles falazó elemnél : kb.: 6 m<sup>2</sup>
- 24 cm széles falazó elemnél : kb.: 8 m<sup>2</sup>
- 20 cm széles falazó elemnél : kb.: 9 m<sup>2</sup>
- 15 cm széles falazó elemnél : kb.: 12 m<sup>2</sup>

### Műszaki adatok

<b>Keverővíz:</b>	1 kg	kb. 0,30 l
	25 kg	kb. 7,50 l
<b>Színek</b>		szürke, fehér
<b>Feldolgozási idő:</b>		kb. 4 óra
<b>Felhasználási hőmérséklet (T)</b>		5 °C < T < 25 °C
<b>Nyomószilárdság 28 nap után</b>		> 10 N/mm <sup>2</sup>

### Kiszerezés

- 25 kg-os papírzsákban, EUR raklapon
- 42 zsák/raklap

### Tárolás

- Száraz, hűvös, időjárási hatásoktól védett helyen eltartható 12 hónapig. A megkezdett raklapot, ill. zsákot azonnal vissza kell zárni

### Fontos tudnivalók

- A száradó anyagot óvni kell a közvetlen napsütéstől, 30°C feletti hőmérséklettől, huzattól, fagytól, csapó esőtől.
- A megadott műszaki adatok 20°C-os hőmérsékletre és 50%-os relatív páratartalomra érvényesek. Az ennél alacsonyabb hőmérséklet hosszabbítja, a magasabb pedig rövidíti a megadott értékeket.
- Egyszerre csak annyi anyagot keverjünk be, amennyit 4 órán belül fel tudunk használni. **A bekevert anyagot újakeverni, vagy abba a már megkötött hulladékanyagot visszadolgozni tilos!**
- A szerszámokat és a keverőedényt használat után azonnal mossuk el, mert később az anyag csak mechanikai úton távolítható el.
- Cementet tartalmaz, ezért víz hatására lúgosan reagál. **Ügyeljünk, hogy szembe, bőrre ne kerüljön!** Ha mégis előfordul, mossuk le bő vízzel, szükség esetén forduljunk szakorvoshoz.

**Kérjük, a kivitelezés során felmerülő kérdéseivel forduljon szakembereinkhez!**

A jelen technikai adatlap a termékeink feldolgozásához ad ismereteket. Az anyag felhasználása során figyelembe kell venni az MSZ és a DIN szabványokat, valamint az érvényben lévő építészeti és műszaki előírásokat. A szavatosság a leszállított áru minőségére vonatkozik. Ajánlásaink, anyagigény javaslataink kísérleteken és tapasztalatokon alapulnak, de nem mentesítik a felhasználót az anyag előzetes kipróbálása alól. A korábban kiadott technikai adatlapok a frissítést követően érvényüket veszítik.

Frissítve: 2006.03.01.