

## DUNAPLASZT SELYEMFÉNYŰ MESTERZOMÁNC AQUA ALAPOZÓ ÉS ZOMÁNC FÉMRE ÉS FÁRA

### MŰSZAKI ADATOK

**Felépítés:** Vízrel hígítható, alkid-és és akrilgyanta kötőanyagú festék, amely korroziógátló adalékot, pigmentet, valamint töltő és színezőanyagot tartalmaz.

**Választék:**

Antracit Szürke RAL 7016

Barna 500

Barna 510

Fehér 100

Fekete 300

Szürke RAL 7001

Zöld RAL 6005

Vörös 800

**Alkalmazási terület:**

Unitop bevonat, mely alapozó és átvonó egyben. Kültéri fa, acél, horganyzott, műanyag / kivéve PP, PE/, festésére alkalmas, korrózió gátló és UV-álló alapozó és zománc Nem tartalmaz ólom és krómtartalmú pigmenteket és egészségre káros oldószereket.

**Minőségi jellemzők:**

Külső	Színes, átlátszatlan homogén eloszlású szuszpenzió
Kifolyási idő 20 °C-on, (MSZ EN ISO 2431:2001) mérőpohár Φ 4 mm-rel mérve	min. 100 s
pH	8,5 – 9,5
Nem illó anyag tartalom (MSZ EN ISO 3251:2003) 105 °C-on, 2 óra	min. 50 %
Szemcsefinomság (MSZ EN ISO 1524:2002)	30 µm
Sűrűség (MSZ ISO 2811-1: 2001)	1,1-1,4 g/cm <sup>3</sup>
Száradási idő (MSZ ISO 1517:1993) 20 °C-on	
1. fokozat	1 óra
5. fokozat	24 óra
Átfesthetőség (MSZ 9640/24:1979), 20 °C-on	24 óra múlva
Bevonat külseje	egyenletes selyemfényű
Tapadás (MSZ EN ISO 2409:1999) 20 °C	0
Rugalmasság Erichsen (MSZ 9640/6:1987)	min. 7 mm
Kiadósság (MSZ 9650/22:1989)	8-10 m <sup>2</sup> /l / 50µ

**Alkalmazás:**

A Dunaplaszt selyemfényű mesterzománc aqua festéket használat előtt gondosan fel kell keverni. A festendő felületnek száraznak, tisztának, portól, olajtól, illetve egyéb szennyeződéstől mentesnek kell lennie. A korábban már festett felületet csiszolás, portalanítás és a hibák kijavítása után festhetjük.

**Fa:** Lenolajjal, Boróka fakonzerváló alapozóval vagy Lazurán Univerzális Faanyagvédőszerrel impregnált fára, vagy Dunaplaszt Vékonylazúrral lefestett felületekre közvetlenül 2 rétegben, fedőzománccal festett felületekre csiszolás után 1 rétegben ráfesthető.

**Acélszerkezet:** Új fémtiszta vagy régi drótképezett acélfelületekre 2 rétegben felhordva. A **felület előkészítéséhez rozsdavidó vagy rozsdátalakító alkalmazása tilos!**

Futórozda esetén Dpl. Primer alkalmazása ajánlott. 1 rétegben 20°C 24 óra száradás után vihető fel a Dunaplaszt selyemfényű mesterzománc aqua. Fémtiszta felület esetén 1 réteg Univerzális Korróziógátló Alapozó Aqua ajánlott.

**Tárolási garanciális idő:** az MSZ 13910:1973 előírásai szerint tárolva, a gyártástól számított 36 hónapig 5-25 °C között. **Fagyveszélyes termék! 5°C alatt tárolni tilos!**

**Csomagolás:** 0,75 L, 2,5 L lakkozott fémdoboz, és 18 kg vödör

**Felhordás:** ecseteléssel, hengerezéssel vagy szórással

**Hígítás:** Ecsetelésnél nem szükséges, indokolt esetben max. 5%. Levegős szórásnál max. 10 % csapvízzel.

A festéshez használt eszközök tisztítása festés befejezése után lehetőleg azonnal vízzel történhet, ellenkező esetben a megszáradt festék az alkalmazott eszközökről csak oldószeres tisztítással vagy mechanikusan távolítható el.

**A festendő felületnek legalább 10°C-os kell lennie.**

**Veszélyes anyag tartalom:** 2-butoxi-etanol, 2-dimetilamino-etanol

**Tűzvédelmi előírás:** IV. tűzveszélyességi fokozatba tartozik.

Nyilvántartási szám: VOC/003650

EU limit value for this product(cat./subcat.): A/d 130 g/l (2010)

This product contains max 120 g/l VOC

EU határérték erre a termékre (kategória/alkategória): A/d 130 g/l (2010)

Ez a termék legfeljebb 120 g/l VOC-t tartalmaz

**Figyelmeztető mondatok:**

**H 319** - Súlyos szemirritációt okoz.

**Az óvintézkedésre utaló mondatok:**

**P 102** – Gyerekektől távol tartandó

**P 264** – A használatot követően a/z/kezet és az érintett testrészt.

**P 280** – Szemvédő használata kötelező.

**P 280** – Védőkesztyű/ védőruha/ szemvédő/arcvédő használata kötelező.

**P 305 + P 351 + P 338** – SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Öblítés folytatása.

**P337+P313** – Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

**EUH 211** – Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy ködöt nem szabad belélegezni.

A termékeinkről szóló műszaki információkat legjobb ismereteink szerint állítottuk össze. Nem lehetnek azonban ismertek minden felhasználónk egyedi igényei és elvárásai, ezért kérjük, hogy a közölt adatokat tájékoztató jelleggel vegyék figyelembe, azokért felelősséget nem vállalunk.

**2023.**