

TERMÉKADATLAP RIGIPS RIFIX POLISZTIROLLAP-RAGASZTÓ

Felhasználásra kész, por alakú, cement-műgyanta kötésű ragasztóhabarcs. Alkalmas homlokzati polisztirollap ragasztásához, üvegszövet beágyazásához.

ÉME: A-128/5/2017



Műszaki adatok

Felhasználási terület	Homlokzati polisztirol lap (EPS 80) ragasztására, üvegszövet beágyazására, felület kiegyenlítésére, illetve felület glettelésére alkalmazható.
Terméktulajdonságok	<ul style="list-style-type: none"> • Kiváló páraáteresztő képesség • Könnyen kenhető • Kiváló tapadás • Kézi felhasználás • Speciális esetekben mechanikai rögzítés szükséges • + 5 és + 25 OC közötti környezeti hőmérsékletnél alkalmazható
Kiszerezés	<p>Zsákban: 25 kg</p> <p>A ragasztót víz fokozatos hozzáadásával kenhető konzisztenciájúra keverjük. A keverést 15-20 percen belül megismételjük. A bekevert ragasztót 3 órán belül használjuk fel. Az EPS homlokzati hőszigetelő lapot a szélein (nem a vastagsága mentén) és 5-6 pontban a felületén kenjük be ragasztóval (pont-perem módszer szerint). Az hőszigetelő lapokat kötésben ragasszuk fel. Ügyeljünk a táblák síkjának pontos beállítására. Szükség esetén alkalmazzunk mechanikai rögzítést, dübelezt (speciális fémszöges dübelekkel, min. 6 db/m²) a ragasztó meghúzása után olyan ütemben végezzük, hogy az a felragasztott lapok állékonyosságát ne veszélyeztesse. A ragasztó meghúzása után a lapokat styropor csiszolóval hozzuk síkba. A megfelelően kialakított csiszolt élekre ragasszuk fel az élvédő profilokat. Az alap csiszolása után az üvegszövet beágyazása ágyazóglett-üvegszövetfedőglett módszer kialakításával történjen. Az üvegszövetnél 10-20 cm-es átfedést kell alkalmazni. A fedővakolat felhordása előtt a felületnek száradnia kell. Száradás után a glettelési hibákat csiszoljuk át, és a védővakolat felhordása előtt használjuk a weber G700 vékonyvakolat alapozót.</p>
Felhasználási útmutató	
Műszaki adatok	<p>Tapadószilárdság:</p> <p>≥ 0,3 N/mm² (betonon)</p> <p>≥ 0,1 N/mm² (EPS lapnál)</p> <p>kb. 9 kg/m² ragasztáshoz és üvegszövet beágyazásához*</p>
Anyagszükséglet	* a Magyar Építőkémia és Vakolat Szövetség (MÉSZ) Homlokzati hőszigetelő rendszerekre kidolgozott műszaki irányelve alapján
Tárolás, eltarthatóság	1 évig, cementhez hasonló körülmények között, eredeti

Rigips Rifix polisztirollap-ragasztó

csomagolásban, a gyártás dátumától számítva.

