

## Műszaki lap

**Termék neve:** Páva szórható glett

**Színárnyalat:** extra fehér

**Felhasználás:** Falak és mennyezetek finom kisimítására kézi és gépi felhordással, hézagolásra.

### Használati útmutató:

**Az aljzat előkészítése:** Alkalmas aljzatok: beton, pórusbeton, gipszkarton, farostlemezek, illetve más szokványos szilikátalapú aljzatok, meszes vakolatok, mészfestékekkel festett felületek. Az aljzatot letisztítjuk, zsírtalanítjuk és eltávolítjuk a morzsolódó részeket vagy leválló régi festékréteget! A felületet Páva diszperziós mélyalapozóval kezeljük.

**A glett előkészítése:** A Páva glett közvetlen felhasználásra kész. Felnyitás után könnyedén megkeverjük, kézzel vagy elektromos keverőgéppel. Szükség esetén nagyon óvatosan vízzel felhígíthatjuk kb.2-3% -ig. Vigyázzunk, nehogy túlhígítsuk!

**Glettelés:** A Páva glettet glettvassal vagy géppel visszük fel 1-2 mm-es rétegvastagságban. Szükség esetén hézagolásra is használható. Száradás után a felületet P150-180-as csiszolópapírral simítjuk el. Festés előtt a felületet alapozzuk Páva mélyalapozóval.

**Végso felületkezelés:** átfesthető szokványos beltéri falfestékekkel, pl. Páva beltéri falfesték

**Elsősegély:** Munka közben tartsa be az alapvető higiéniai szabályokat.

**Tárolás és alkalmazás:** +5 és +35°C hőmérséklet között. **Óvja a fagytól!**

**Anyagszükséglet:** 1,5-2kg/m<sup>2</sup> – réteg

**Sűrűség:** kb.1,69g/cm<sup>3</sup>

**Száradási idő** (+20°C és 65% relatív páratartalom): 6 óra

**Oldószer és segédeszközök tisztítása:** vízzel

**Szavatossági idő:** a gyártástól számított 24 hónap

**Kiszerelés:** 2kg,25kg

Pécs 2020.05.25.