

tesa® Professional 4952 Kétoldalas PE-hab ragasztószalag

tesa® 4952 kétoldalas PE-hab ragasztószalag szerkezeti ragasztási alkalmazásokhoz. Rendkívül alkalmazkodó PE-hab hordozóból és ragadós akril ragasztóanyagból áll. A tesa® 4952 kiváló tükör bútorlaphoz való rögzítéshez.

Termékelőnyök:

- Flexibilis ragasztóanyag különféle hordozófelületeken való erős azonnali ragasztáshoz
- Kültéri használatra teljes mértékben megfelelő: UV-, víz- és öregedésálló
- Kiegyenlíti a különböző anyagok hőtágulásának eltérését
- Nagy azonnali ragasztási szilárdság még kis rögzítő nyomás esetén is
- Nagyon jó hidegstressz abszorpció

Fő alkalmazási terület

- Bútortükrök felragasztása
- Autótükrök felragasztása
- Funkcionális szegélyek, profilok felragasztása
- Dekoratív burkolatok felragasztása

Műszaki adatok

▪ Hátlap anyaga	PE hab	▪ Szakítószilárdság	10 N/cm
▪ Szín	fehér	▪ Liner típusa	pergamen
▪ Teljes vastagság	1150 µm	▪ Fedőfólia színe	barna
▪ Ragasztóanyag típusa	akril ragasztó	▪ Fedőfólia vastagsága	70 µm
▪ Szakadási nyúlás	200 %	▪ Fedőfólia súly	80 g/m ²

Tapadás

▪ acélhoz (kezdeti)	6.5 N/cm	▪ acélhoz (14 nap után)	8.0 N/cm
▪ ABS-hez (kezdeti)	5.0 N/cm	▪ ABS-hez (14 nap után)	8.0 N/cm
▪ alumíniumhoz (kezdeti)	5.0 N/cm	▪ alumíniumhoz (14 nap után)	8.0 N/cm
▪ PC-hez (kezdeti)	5.0 N/cm	▪ PC-hez (14 nap után)	8.0 N/cm
▪ PE-hez (kezdeti)	2.7 N/cm	▪ PE-hez (14 nap után)	2.8 N/cm
▪ PET-hez (kezdeti)	5.0 N/cm	▪ PET-hez (14 nap után)	7.0 N/cm
▪ PP-hez (kezdeti)	2.8 N/cm	▪ PP-hez (14 nap után)	5.5 N/cm
▪ PS-hez (kezdeti)	5.0 N/cm	▪ PS-hez (14 nap után)	7.5 N/cm
▪ PC-hez (kezdeti)	5.0 N/cm	▪ PC-hez (14 nap után)	8.0 N/cm

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04952>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.

tesa® Professional 4952

Kétoldalas PE-hab ragasztószalag

Tulajdonságok

▪ Hőmérsékletállóság rövid távon	80 °C	▪ Vegyszerálló	● ● ●
▪ Hőmérsékletállóság hosszú távon	80 °C	▪ Lágyítószernek ellenálló	● ●
▪ Tapadóképeség	● ● ●	▪ Statikus szakítószilárdság: 23°	● ● ●
▪ Öregedésállóság (UV)	● ● ●	▪ Statikus szakítószilárdság: 40°	● ● ●
▪ Nedvességállóság	● ● ● ●		

Értékelés a vonatkozó tesa® termékínálaton keresztül: ● ● ● ● nagyon jó ● ● ● jó ● ● közepes ● gyenge

Kiegészítő információk

A tesa® 4952-t tűkörragasztás tekintetében az LGA intézet tesztelte és hagyta jóvá. A jelentés száma: IWQ FSG 329 1189.

Szakítószilárdság:

- azonnal: hab hasadása Acélon, Alumíniumon, ABS-en, PC-n, PS-n, PET-n, PVC-n
- 14 nap után: hab hasadása Acélon, Alumíniumon, ABS-en, PC-n, PS-n, PET-n, PVC-n

További termék információért kérjük keresse fel weboldalunkat: <http://l.tesa.com/?ip=04952>

A tesa® termékek megfelelő körülmények között nap mint nap bizonyítják lenyűgöző minőségüket, amelyet a rendszeres és szigorú ellenőrzéseknek köszönhetnek. Minden technikai adatot és információt legjobb tudásunk, valamint gyakorlati tapasztalataink alapján nyújtunk át Önnek. Ezeket az adatokat átlagértéknek kell tekinteni, amelyek nem alkalmazhatóak specifikációként. Ebből adódóan a tesa SE nem tud szavatosságot vállalni termékei minden, általa nem ismert felhasználási területére, ezért a felhasználó felelőssége eldönteni, hogy az általa választott tesa® termék megfelel-e céljainak. Amennyiben bármilyen kérdés felmerül, technikai részlegünk örömmel áll rendelkezésére.