

# Baumacol Flex Top

## Extra minőségű flexibilis burkolatragasztó



<b>A termék:</b>	Cementbázisú, por alakú, élelmiszerbarát, víz-, és fagyálló, műanyag adalékokkal erősen javított, hidraulikusan kötő, vékonyágyazású flexibilis ragasztóhabarcs		
<b>Összetétel:</b>	Cement, szerves kötőanyag, homok, adalékszerek		
<b>Felhasználás:</b>	Kerámia csempék, burkolólapok, mozaikok, természetes és műkövek, finomkőlapok, gresslapok szokásos építőipari alapterületekre történő ragasztására bel- és kültérben egyaránt. Különösen alkalmas nagy mechanikai, termodinamikai terhelésnek kitett felületekre (kent szigetelésekre, fűtött alapterületekre, teraszokra, erkélyekre, medencékbe, homlokzatokra). Alkalmas meglévő burkolatra, csempét csempére történő ragasztásra is.		
<b>Műszaki adatok:</b>	Fazékidő:	kb. 4 óra	
	Nyitott idő:	kb. 20-30 perc	
	Korrigálhatóság:	kb. 5 perc	
	Maximális rétegvastagság:	5 mm	
	Keverővíz szükséglet:	kb. 0,32 l/kg (32%)	
		kb. 8 liter/25 kg zsák	
	Fogazat (mm)	4, - 6, - 8, - 10	
	Anyagigény (kb.)	1,6 - 2,0 - 2,5 - 3,0 kg/m <sup>2</sup>	
<b>Anyagszükséglet:</b>	Kb. 3 kg/m <sup>2</sup> , a burkolólap hátlapjától és az alapterülettől függően		
<b>Veszélyességi besorolás:</b>	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a <a href="http://www.baumit.hu">www.baumit.hu</a> honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.		
<b>Tárolás:</b>	Száraz helyen, raklapon fóliázva 12 hónapig tárolható.		
<b>Minőség:</b>	MSZ EN 12004 szerint C2 TE MSZ EN 12002 szerint S1		
<b>Kiszerezés:</b>	25 kg-os zsákokban, 54 zsák/raklap = 1350 kg (zsugorfóliázva)		

<b>Alapfelület:</b>	Az alap legyen tiszta, száraz, jó teherbírású, fagy-, por-, sókivirágzás, laza, festék- és leválasztó-szer részekről mentes, olaj és zsírmentes. Nem lehet víztaszító.
<b>Alkalmazható:</b>	Minden, építőiparban szokásos alapfelületre, pl. betonra, esztrichre, kőműves szerkezetekre, vakolatra, gipszkartonra, gipsz építőelemekre, anhidrit-esztrichre
<b>Nem alkalmas:</b>	Fémre, fára, műanyagra és minden olyan alapfelületre, melynek zsugorodása még nem fejeződött be.
<b>Keverés:</b>	A porragasztót tiszta vízbe szórjuk és lassú járású gépi keverővel (keverőszár) kb. 3 percen át csomómentes masszává keverjük, 15 percig hagyjuk pihenni, aztán még egyszer keverjük át! A készre kevert habarcsot nem szabad víz ismételt hozzáadásával újrakeverni!
<b>Feldolgozás:</b>	<p>Először a ragasztóból vékony kontakt réteget kell felhordani, majd a Baumacol Flex Top ragasztót fogazott glettvassal 45-60° egyenletes rétegvastagságban hordjuk fel a felületre és a burkolólapokat ragasztási (nyitott) időn belül, enyhén eltolva, a felületre nyomást gyakorolva helyezzük el. Ragasztóhabarcsos éleket, fugákat nedves szivaccsal azonnal tisztítsuk meg. Az előírt ragasztási időt feltétlenül tartsuk be, túllépése esetén (bőrösödés!) szedjük vissza a felhordott csemperagasztót és pótoljuk újjal. Lapok beágyazódásának mértéke a ragasztóágyba legalább 65 %-os legyen. Kültérben, nagy víz és mechanikai terhelésnek kitett helyeken, 30x30 cm-nél nagyobb lapoknál kétoldali ragasztókenés szükséges. Kültérben a burkolatot minimum 1 %-os lejtéssel kell kialakítani.</p> <p>Ismeretlen tulajdonságú burkolólapoknál próbaragasztás javasolt.</p> <p>A feldolgozás során a vonatkozó szabályokat, normákat és műszaki irányelveket tartsuk be.</p> <p>Utókezelés: az elkészült burkolatot kb. 24-48 óráig védjük a mechanikai terheléstől.</p>
<b>Általános tudnivalók:</b>	<p>A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C-nál magasabb legyen a feldolgozás és a kötés ideje alatt.</p> <p>Csak tiszta – pl. vezetékes – vizet használjunk. Egyéb adalékszerek – pl. fagyásgátló – hozzákeverése tilos!</p> <p>Az aljzatra vonatkozó szabványokat, előírásokat, műszaki előírásokat mindenkor figyelembe kell venni!</p> <p>Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást.</p> <p><b>Javasolt szerszám:</b> elektromos keverőgép, megfelelő méretű keverőedény, kőműveskanál, szivacs. A fogazott glettvás fogazatmérete a burkolatnak megfelelő legyen.</p>
<b>Munkavédelem:</b>	Termékre jellemző tulajdonságok, mint összetétel, hulladék elhelyezés, tisztítás, különleges kezelés megtalálhatók a termék biztonsági adatlapján.

A szóbeli és írásbeli alkalmazástechnikai előírásaink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak adunk segítségül, nem köteleznek bennünket, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó mellék-kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt termékeink tervezett felhasználási célra való alkalmasságának saját felelősségre történő ellenőrzése alól.