

# Baumit Nemes Vakolat Extra (Baumit EdelPutz Extra)



<b>A termék:</b>	Gyárilag előkevert, színes, kész szárazhabarcs, kézi felhordásra, dörzsölt hatású felületképzés készítésére.	
<b>Összetétel:</b>	Mészhidrát, fehércement, adalékanyagok, pigmentek, adalékszerek.	
<b>Felhasználás:</b>	Víztaszító, páraáteresztő vékonyvakolatként ásványi besimított vagy tapasztolt alapvakolatra külső és belső térben.	
<b>Műszaki adatok:</b>	Maximális szemnagyság:	2,0 mm
	Nyomószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 1,5 N/mm <sup>2</sup>
	Húzó-, hajlítószilárdság (28 napos):	nagyobb, mint 0,7 N/mm <sup>2</sup>
	Páradiffúziós ellenállási szám (μ):	kb. 12
	Anyagszükséglet:	kb. 3 kg/m <sup>2</sup>
	Kiadósság:	1 zsák kb. 13,3 m <sup>2</sup> felületre elég.
	Szárazhabarcs sűrűség:	1480 kg/m <sup>3</sup>
<b>Veszélyességi besorolás:</b>	Az 1907/2006 számú (2006. XII.18.) EU Parlamenti és Európa Tanácsi határozat (II. sz. melléklet, 31. pontja) szerint a részletes veszélyességi besorolást a termék biztonsági adatlapja tartalmazza. A biztonsági adatlap letölthető a <a href="http://www.baumit.hu">www.baumit.hu</a> honlapról, vagy a gyártótól igényelhető.	
<b>Tárolás:</b>	Száraz helyen, raklapon fóliázva 6 hónapig tárolható.	
<b>Minőségi garancia:</b>	D/05/CR/102 sz. típusvizsgálat (MSZ EN 998-2:2003 szerint).	
<b>Kiszerezés:</b>	40 kg-os zsákokban, 35 zsák/raklap = 1400 kg (zsugorfóliázva)	
<b>Alapfelület:</b>	Az alapfelület legyen száraz, jó teherbíró- és nedvszívó-képességű, fagy-, por-, sókivirágzás- és laza részekről mentes. Nem lehet víztaszító.	
<b>Baumit Ásványi Homlokzati Hőszigetelő Rendszerben:</b>	<b>Alkalmas:</b>	
	• mész-cement és cementvakolatra	
	• egyéb ásványi alapra	
	<b>Nem alkalmas:</b>	
	• műanyagokra, lakk-, olaj-, enyves- és diszperziós festékre, hőszigetelő rendszerre	
	<b>Különböző alapfelületek előkezelése:</b>	
	• A málló, porló részeket, valamint mészcsergásokat mechanikus úton távolítsuk el, vagy szükség esetén erősítsük meg (Baumit Mélyalapozó, várakozási idő: min. 12 óra!)	
	• Leválasztó olaj maradványokat a betonról forró gőzsugárral vagy speciális olaj leválasztó eltávolítóval tisztítsuk le.	
	• A szennyeződött felületeket mechanikai úton vagy forró gőzsugárral tisztítsuk meg.	
	• Az algásodott felületeket speciális szerrel kezeljük (pl. Sanova Felújító Oldat)	
	• A rosszul tapadó, kopott, ásványi eredetű réteget mechanikus úton	

távolítsuk el.

- A károsodott ill. repedezett felületet megfelelő tapasszal javítsuk ki (Baumit Simító Tapasz, Baumit Ragasztó Tapasz) és szükség esetén (helyileg) erősítsük meg.

### **Alapozás:**

Vakolás előtt legalább 24 órával az alapfelületet Baumit Univerzális Alapozóval kezeljük.

### **Keverés:**

Szabadesésű keverőben zsákonként 10-12 liter vízzel 3-5 percen át jól és alaposan keverjük össze. Mindig egész zsákokat keverjünk egyszerre. Ahhoz, hogy egységes színt kapjunk, a megkevert anyagot egy nagy habarcsládába ürítsük és még egyszer kézzel keverjük át.

Rozsdamentes simítóval szemcsevastagságban felhúzzuk, és kis idő múlva a felületet kialakíthatjuk: dörzsölt hatású struktúraként kemény műanyag simítóval körkörös, függőlegesen vagy vízszintesen dörzsölve.

### **Általános megjegyzések:**

A felület, az anyag és a levegő hőmérséklete +5 °C felett legyen a bedolgozás és a kötés ideje alatt. Ne dolgozzunk közvetlen napsugárzásnak kitett területen, esőben vagy erős szélben (vagy a homlokzatot kellően védjük).

Dörzsölés közben ne nedvesítsük (foltosodás léphet fel).

A levegő magas páratartalma vagy alacsonyabb hőmérséklete jelentősen meghosszabbíthatja a kötési időt és egyenetlenné teheti a színárnyalatot.

Egységes vakolatfelület (struktúra, szín) elérése érdekében feltétlenül szükséges, hogy a Baumit Nemes Vakolat Extrát egy homlokzaton belül folyamatosan friss a frisshez dolgozva, egyforma vastagságban hordjuk fel (min. 2 kömüves állványszintenként, egymás mellett).

A már megszáradt stószokat utónedvesítéssel sem lehet eltüntetni. Amennyiben az egy fázisban elvégezhető vakoláshoz nem áll rendelkezésre megfelelő létszámú munkaerő ill. amennyiben a homlokzati felület túl nagy, akkor bontsuk kisebb építészeti részekre (tagozatokra).

Azonos színárnyalatot csak akkor garantálhatunk, ha azonos szériaszámú termékkel dolgozunk (azonos gyártási tétel!).

Ha a helytelen feldolgozás, nem megfelelő időjárási viszonyok vagy az eltérő nedvszívó-képességű alapfelület miatt színegyenetlenségek lépnek fel, 14 nap eltelte után ajánlatos átfesteni a falat Baumit Granopor, Szilikát vagy Szilikon Festéssel.