

M SZAKI ADATLAP 12.01-hun  
ÉPÍT IPARI RAGASZTÓK

JUBIZOL homlokzati hő szigetelő rendszerek alapvakolata és ragasztója

1. Leírás, alkalmazás

A JUBIZOL RAGASZTÓHABARCS a JUBIZOL S, JUBIZOL XPS, JUBIZOL MP és JUBIZOL ML homlokzati hő szigetelő rendszerek szigetelő burkolatainak (expandált és extrudált polisztirol lemezek, kemény ásványi gyapot lemezek és ásványi gyapot lamellák) ragasztójaként és a szigetelő burkolat alapvakolataként használható, a JUBIZOL S2, JUBIZOL MP2 és a JUBIZOL ML2 rendszerekben (amelyekben az expandált polisztirolból és valamint kemény ásványi gyapot lemezekből illetve ásványi gyapot lamellákból álló szigetelést JUBIZOL RAGASZTÓVAL ragasztjuk) pedig csak alapvakolatként használható. Cementen és polimer kötőanyagokon alapul és elemi szálerősítéssel rendelkezik, ami a jó szilárdsági tulajdonságok mellett rendkívüli rugalmasságot, nagyfokú páraáteresztő-képességet valamint jó tapadást is biztosít a szigetelő lemezekre is és bármilyen falfelületre is (vakolatlan téglá-, és betonfalak, vakolatlan porobeton falak, bármilyen vakolt fal, szálerősítés -, OSB lapok, forgácslapok, stb.).

2. Kiszerezés

20 kg-os papírszakok

3. M szaki adatok

sűrűség (felhordásra előkészített habarcskeverék) (kg/dm <sup>3</sup> )		~1,60
nyitott idő (felhordásra előkészített habarcskeverék) (óra)		2-3
felhordás vastagsága (mm)		<4 (egyes rétegekre vonatkozóan) <6 (kétrétegű felhordás esetén)
a ragasztó száradási ideje a szigetelő burkolat ragasztása után T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65% (óra)	további megmunkáláshoz (csiszolás, a szigetelő burkolat rögzítése)	24-48
az alapvakolat száradási ideje T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65% (óra)	eléri a csapadékvíz okozta kimosódással szembeni ellenállást	~24
	további megmunkáláshoz (záró vakolat felhordása)	vastagság mm-enként legalább 24
páraáteresztő - képesség EN ISO 7783-2	mkoefficiens (-)	<70
	S <sub>d</sub> érték (d= 3 mm) (m)	<0,20 II.osztály (közepes páraáteresztő-képesség)
vízfelvétel w <sub>24</sub> EN 1062-3 (kg/m <sup>2</sup> h <sup>0,5</sup> )		<0,10 III.osztály (alacsony vízfelvevő-képesség)
betonra való tapadás (28 nap után) (MPa)	szárazon	>0,60
	vízben történő áztatás után (2 óra)	>0,30
	vízben történő áztatás után (7 nap)	>1,60





## 9. Eszközök tisztítása, hulladékkezelés

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel, a megszáradt foltokat nem lehet eltávolítani.

A fel nem használt száraz keveréket tisztítsuk meg az esetleges későbbi felhasználás céljára. A használhatatlan anyagmaradványokat keverjük össze vízzel és szilárd állapotban építési hulladék (hulladék klasszifikációs száma: 17 09 04) lerakóhelyen helyezzük el.

A megtisztított csomagolás újrahasznosítható.


## 10. Munkavédelem

Az építési ill. homlokzati és festő-mázoló munkálatok általános munkavédelmi utasításai és előírásai mellett vegyük figyelembe, hogy a termék cementet tartalmaz, ezért Xi IRRITATÍV megjelölés veszélyes készítménynek minősül. Krómtartalma (Cr 6<sup>+</sup>) 2ppm-nél alacsonyabb.

A légzőszervek védelme: erős porzás esetén védőmaszk használata. Kéz és testfelület védelme: munkaruha, a kézzel való tartós érintkezés esetén kézvédő krém és védőkesztyű használatát javasoljuk. Szem védelme: védőszemüveg vagy arcvédő használata szórásakor.

### ELSŐ SEGÉLY:

Bőrrel való érintkezés: távolítsuk el a szennyezett ruházatot, a szennyezett bőrfelületet mossuk le szappanos vízzel. Szembe jutás: a szemhéjszéleket széthúzva bőrvízzel öblítsük ki a szemet (10-15 percig), ha szükséges forduljunk orvoshoz. Lenyelés: többször itassuk meg a sérültet egy kevés vízzel, azonnal forduljunk orvoshoz.

figyelmeztető jelzések a csomagoláson	<p>Xi</p>  <p>IRRITATÍV!</p> <p>A TERMÉK CEMENTET TARTALMAZ!</p>
a biztonságos munkavégzéshez szükséges speciális intézkedések, figyelmeztetések és tájékoztatók	<p>R36/38 Szem- és bőrirritáló hatású. R41 Súlyos szemkárosodást okozhat.</p> <p>S2 Gyermekek kezébe nem kerülhet. S24/25 Kerülni kell a bőrrrel való érintkezést és a szembe jutást. S26 Ha szembe jut, bőrvízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni. S28 Ha az anyag a bőrre kerül, bőrvízzel azonnal le kell mosni. S37/39 Megfelelő védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni. S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.</p>

## 11. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Szállítás közben óvjuk a terméket a nedvességtől. Száraz, jól szellőző helyen, gyermekek eltiltva tárolandó!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolásban történő tárolás esetén a felhasználhatóság: legalább 12 hónap.

## 12. Minőségellenőrzés

A termék minőségi jellemzőit a belső termelési specifikáció és a szlovén, európai és egyéb szabványok határozzák meg. A meghatározott illetve előírt minőségi szintnek való megfelelést a JUB által már éveken keresztül bevezetett átfogó minőségbiztosítási és minőségellenőrzési rendszer, az ISO 9001 biztosítja, mely alapján saját laboratóriumainkban folyamatosan, a Ljubljana-i Építésügyi Hivatalban és egyéb hazai és külföldi, független szakmai

intézményekben pedig id szakonként történik a min ségellen rzés. A termék el állítása során szigorúan betartjuk a szlovén és az európai környezetvédelmi, valamint a munkaegészségügyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001 és az OHSAS 18001 tanúsítványokkal igazolunk.

Az JUBIZOL RAGASZTÓHABARCS a JUB homlokzati h szigetel rendszerei szigetel burkolatának ragasztására és alapvakolatainak kidolgozására való alkalmasságát az ETA európai m szaki engedély igazolta – a teszteléseket az ETAG 004/2000 irányelveknek megfelelő en a Ljubljanoi Építésügyi Hivatalban és bécsi Österreichisches Institut für Bautechnik-nél végezték el.

JUBIZOL S/MP/ML/S2/MP2/ML2/XP S
1404
JUB d.o.o. 1262 Dol pri Ljubljani 28 SLOVENIJA 08  1404-CPD-820 1404-CPD-919 1404-CPD-962 1404-CPD-1039 1404-CPD-1040 1404-CPD-1041 1404-CPD-1099
ETA 04/0007 ETA 04/0006 ETA 05/0115 ETA 06/0008 ETA 06/0013 ETA 06/0114 ETA 07/0028  ETAG 004

### 13. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett m szaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz min ség munkavégzésb l származó károkért nem vállalunk felel sséget.

Ez a m szaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges kés bbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: TRC-192/10-gru-tor , 2010.02.04.

---

JUB Kft.  
Sági u. 218  
9500 Celldömölk  
Magyarország  
T: +36 95 525 720  
F: +36 95 525 719  
E: [jub@jub.hu](mailto:jub@jub.hu)  
[www.jub.eu](http://www.jub.eu)