

MŰSZAKI ADATLAP 12.10-hun

ÉPÍTŐIPARI RAGASZTÓ

JUFIX RAGASZTÓ

ragasztó flies tapéták és üvegszálalag tapéták ragasztására

1. Leírás, alkalmazás

A JUFIX RAGASZTÓ flies tapéták és rusztikus üvegszálalag tapéták száraz helyiségek falfelületeire történő ragasztására szolgáló diszperziós ragasztó. A tapéták festésekor az első réteghez a ragasztót 1 : 1 arányban keverjük össze a festékkel.

Nem tartalmaz szerves oldószereket, nincs kifejezetten kellemetlen szaga, felhordása egyszerű és bármely megfelelő mértékben nedvszívó, szilárd, száraz és masszív felületre alkalmas.

2. Kiszerezés

10 kg-os műanyag kanna

3. Műszaki adatok

sűrűség (kg/dm ³)	0,99 – 1,02
pH (-)	7,8 – 8,8
a ragasztó felhordásához rendelkezésre álló nyitott idő T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 % (perc)	~30
a felragasztott tapéta javítási lehetősége T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 % (perc)	max. 10
a ragasztó száradási (kötési) ideje T = +20 °C, levegő rel. páratart. = 65 % (óra)	~12
tapadás a felületre (standard mészcement vakolat 2 : 1 : 9) (MPa)	>0,30

fő összetevők: acetát kötőanyag, cellulóz és keményítő töltőanyagok, víz

4. A felület előkészítése

A felület lehet szilárd, száraz és tiszta finom mészcement vagy cement vakolatok valamint száraz, megfelelően érdes és tiszta betonfelületek, gipszkarton és szálerezítéscement lemezek, valamint forgácslapok, amik gyengén tapadó részekről, portól, olaj- és zsírmaradványoktól és egyéb szennyeződésektől mentesek. Az újonnan felhordott vakolatokat a tapéta ragasztása előtt vastagság centiméterenként legalább 7-10 napig hagyjuk száradni (az adat normál körülményekre vonatkozik: T = +20 °C, a levegő rel. páratart. = 65 %), a régi felületekről pedig mindenképp távolítsuk el a festékrétegeket, dekorációs bevonatokat, olajfestékeket, lakkokat és zománcfestékeket. A betonfelületek legyenek legalább egy hónaposak.



A megtisztított felületet a ragasztó felhordása előtt hígított AKRIL EMULZIÓVAL (AKRIL EMULZIÓ : víz = 1 : 1, anyagszükséglet $\sim 100 \text{ g/m}^2$) kenjük le, illetve impregnáljuk. A mélyedéseket, karcolásokat és egyéb hibákat és sérüléseket töltjük ki JUBOLIN-nal vagy NIVELIN-nel, a túlságosan érdes illetve nem eléggé sima felületeket pedig teljesen simítsuk el (anyagszükséglet: JUBOLIN $\sim 1,5\text{-}2 \text{ kg/m}^2$; NIVELIN $\sim 1\text{-}1,5 \text{ kg/m}^2$). A teljesen simított felületeket általában nem szükséges lekenni hígított AKRIL EMULZIÓVAL.

5. A ragasztó elkészítése és használata

A ragasztót használat előtt jól keverjük össze és csak kivételes esetben hígítsuk (vízzel legfeljebb 5%-ig).

A ragasztót a falfelületre hordjuk fel, nem a tapétára, mégpedig hosszúszerű festőhengerrel, ecsettel vagy szórással, olyan sávban, amelynek szélessége csak néhány cm-rel nyúlik túl a tapéta szélességének kétszeresén. A tapétát már korábban kivágjuk és a frissen felhordott ragasztórétegre helyezzük úgy, hogy a csíkok szorosan illeszkedjenek egymáshoz. Közben ügyeljünk arra, hogy „igazodjunk” a mintához. A tapétát nyomjuk rá a ragasztórétegre és közben nyomjuk ki a légbuborékokat. A felületet speciális tapétasimítóval simítsuk el, miközben ügyeljünk arra, nehogy eldeformáljuk a tapétát. A felhordott ragasztó nyitott ideje körülbelül 30 perc, a felragasztott tapéta száradási ideje (festésre alkalmas állapot elérése) pedig normál körülmények között ($T = +20 \text{ }^\circ\text{C}$, levegő rel. páratart. = 65 %) körülbelül 12 óra. A tapétát mindenképp lássuk el védelemmel valamelyik „latex” vagy más megfelelő diszperziós festékkel (JUPOL LATEX SATEN, JUPOL GOLD, stb.), melynek első rétegét 1 : 1 arányban keverjük a ragasztóval.

Becsült illetve átlagos anyagszükséglet:

JUFIX RAGASZTÓ ragasztásához $\sim 200\text{-}300 \text{ g/m}^2$, a felület nedvszívó-képességétől és érdességétől függően
a festék alsó rétegének felhordásához JUFIX RAGASZTÓ $\sim 100\text{-}200 \text{ g/m}^2$, a tapéta érdességétől illetve kialakításától függően

6. Eszközök tisztítása, hulladékkezelés

A szerszámokat a használatot követően azonnal mossuk le alaposan vízzel.

A fel nem használt ragasztókeveréket őrizzük meg az esetleges későbbi felhasználás céljára. A használhatatlan anyagmaradékokat keverjük össze cementtel (hozzátehetjük a szilárd habarcsmaradványokat és hulladékokat, homokot, fűrészport) és építési hulladék (a hulladék klasszifikációs száma: 17 09 04) vagy kommunális hulladék (klasszifikációs száma: 08 01 12) lerakóhelyen helyezzük el.

A megtisztított csomagolás újrahasznosítható.

7. Munkavédelem

Tartsuk be az építési ill. festő-mázoló munkálatok általános munkavédelmi utasításait és előírásait. Speciális egyéni védőeszközök használata a munka során nem szükséges.

8. Tárolás, szállítási feltételek és eltarthatóság

Tárolás és szállítás $+5 \text{ }^\circ\text{C}$ és $+25 \text{ }^\circ\text{C}$ közötti hőmérsékleten; közvetlen napfénytől védve, gyermekek elől elzárva, FAGYTÓL VÉDVE TÁROLANDÓ!

Eredeti, zárt és sértetlen csomagolás esetén a felhasználhatóság: legalább 6 hónap.

9. Minőség-ellenőrzés

A termék minőségi jellemzőit a belső termelési specifikáció és a szlovén, európai és egyéb szabványok határozzák meg. A meghatározott vagy előírt minőségi szintnek való megfelelést a JUB által már évekkel korábban bevezetett átfogó minőségellenőrzési rendszer, az ISO 9001 biztosítja, mely saját laboratóriumainkban napi szinten, a Ljubljanei Építésügyi Hivatalban, és egyéb hazai és külföldi, független szakmai intézményekben pedig időszakonként biztosítja a minőség ellenőrzését. A termék előállítás során szigorúan betartjuk a szlovén és az európai környezetvédelmi, valamint a munkaegészségügyi és munkavédelmi standardokat, amit az ISO 14001 és az OHSAS 18001 tanúsítványokkal igazolunk.

10. Egyéb információk

A prospektusban feltüntetett műszaki útmutatót tapasztalataink alapján állítottuk össze azzal a céllal, hogy a termék felhasználásával optimális eredményt érjünk el. A rossz termékválasztásból, helytelen felhasználásból vagy rossz minőségű munkavégzésből származó károkért nem vállalunk felelősséget.



Ez a műszaki adatlap kiegészíti és felváltja az összes korábbi kiadást, az esetleges későbbi változtatások és kiegészítések jogát fenntartjuk.

A kiadás jele és dátuma: **TRC-1068/09-bg-at**, 30.12.2009

JUB Kft.

Sági u. 218
9500 Celldömölk
Magyarország
T: +36 95 525 720
F: +36 95 525 719
E: jub@jub.hu
www.jub.eu

