



...a szakértő szakipar

GYÁRTJA:

KEMIKÁL
ÉPÍTŐANYAG-IPARI
ZRT.

1097 BUDAPEST
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-7370
TELEFAX: 06 1/215-7980

WWW.KEMIKALRT.HU
WWW.KEMIKALRT.HU
INFO@KEMIKALRT.HU

VEVŐSZOLGÁLAT:

TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

FORGALMAZZÁK:

KEMIÁL ZRT
TERÜLETI ÉRTÉKESÍ-
TÉSI IGAZGATÓSÁGA:

BUDAPEST ÉS NYUGAT-
MAGYARORSZÁG
BUDAPEST, IX. KER.,
TAGLÓ U. 11-13.
TELEFON: 06 1/215-0446
TELEFAX: 06 1/216-1444

KELET-MAGYARORSZÁG:
4030 DEBRECEN
MONOSTORPÁLYI ÚT 5.
TELEFON: 06 52/471-693
TELEFAX: 06 52/471-714

VALAMINT
A KEMIKÁL ZRT
VIZSZONTELADÓINAK
ORSZÁGOS HÁLÓZATA
(www.kemikalrt.hu/partnereink)

FIXATÍV

(Vliesin Fixatív)

Diszperziós alapozó **KONCENTRÁTUM**

ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY SZÁMA: A-340/20

ÁLTALÁNOS TULAJDONSÁGOK

Diszperziós kötőanyagot tartalmazó, univerzális mélyalapozó **koncentrátum**.

Előírásnak megfelelően vízzel hígítható

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Eredményesen alkalmazható festék, vékonyvakolat felhordása, illetve felületi hibák javítása előtt beton és habarcsfelületek, glettelt hőszigetelések, valamint azbesztcement, gipsz és műkö elemek tapadásjavító alapozására. Jól beszívódó diszperziós kötőanyaga csökkenti, és egyenletesebbé teszi az alapfelület szívóképeségét, biztosítja az alap és a felületképző bevonat közötti kiváló tapadást. Régi és új felületeken, kül- és beltérben egyaránt használható.

MŰSZAKI JELLEMZŐK:

Folyadék:

Színe: fehér

Szaga: enyhe jellegzetes

Sűrűsége:(20°C-on) kb. 1000kg/m³

FELHASZNÁLÁS MÓDJA

A felületi hibákat (laza részek, fészkek, repedések, stb.) előzetesen ki kell javítani, a port és minden egyéb szennyeződést /olaj, korom, stb./, valamint a nem szívóképes enyves, kazeines bevonatokat maradéktalanul el kell távolítani. Az alapozót vízzel hígítva kell használni! A felület minőségétől is függően **kültéri** felhasználás esetén max. **1:4** arányban, **beltéri** alkalmazásnál max. **1:6** arányban lehet hígítani. Felhordása +5°C fölötti hőmérsékleten, ecsettel, hengerral, vagy szórószalaggal történhet. Az alapozó tűző napsütésben történő felhasználása nem javasolt. A munkaeszközök még nedves állapotban, vízzel tisztíthatók.

A következő munkafázist az alapozó teljes száradása előtt kezdjük meg („nedves a nedvesre” technológia).

Száradási idő:

20°C-on, 60 % relatív páratartalom mellett 60-120 perc.

Kiadósság:

1 liter FIXATÍV alapozó a felülettől függően 10-17 m²-re elegendő (egy rétegben, a megfelelő hígításban alkalmazva) 0,06-0,12 liter/m²

EGÉSZSÉG-ÉS KÖRNYEZETVÉDELME

Vizes bázisú, környezetkímélő termék. Veszélyes anyagot az egészségre veszélyes koncentrációban nem tartalmaz, egészségügyi veszélyesség tekintetében megjelölésre nem kötelezett.

Tűzvédelmi szempontból:

speciális kezelést nem igényel, nem tűzveszélyes.

Szerves oldószer-tartalom:

EU határérték erre a termékre (A/g): 50 g/l (2007) Ez a termék legfeljebb 5 g/l VOC-t tartalmaz.

Elsősegélynyújtás:

A bőrre került anyagot bő vízzel mossuk le. Ha szembe kerül, folyóvízzel öblítsük ki. Az átnedvesedett ruházatot cseréljük le.

Óvintézkedés baleset esetén:

Kiömlése esetén folyadékmegkötő anyaggal (pl: homok, fűrészpor) itassuk fel.

TÁROLÁS

Eredeti, zárt csomagolásban, fedett, hűvös helyen, +5°C fölötti hőmérsékleten.

A termék FAGYVESZÉLYES!

HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS:

A készítmény feleslegessé, illetve felhasználásra alkalmatlanná vált maradékai kikeményedés után építési hulladékként kezelhetők.

Ártalmatlanítás: megfelelő engedéllyel rendelkező égetőműben

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

FELHASZNÁLHATÓ

Előírt tárolás mellett a gyártástól számított 24 hónapig



**MAGYAR
TERMÉK**



Gyártmányismertetőnk

Legjobb tudásunk szerint

Készült 2006 decemberben

és az újabb ismertető

megjelenéséig érvényes.

A változtatás jogát

Fenntartjuk!

Vevőszolgálatunk

Személyes, írásbeli és

Telefonon történő

Érdeklődés esetén is

Készszéggel ad

Felvilágosítást.

Felhívjuk szíves figyelmét,

Hogy a termék

Felhasználásával

Kapcsolatban garanciális

Igény, csak a jelen

Kiadvány előírásainak

Betartása esetén

Érvényesíthetők.

Megfelelőségi igazolás:

A 3/2003.(I.25.) BM-GKM-

KvVM együttes

Rendelet szerint:

Szállítói megfeleléségi

Nyilatkozattal

Gyártja:

Kemikál Építőanyag-ipari

ZRt.

Nyíradonyi gyáregysége:

4254 Nyíradony

Széchenyi út 105.

