

## TESSAROL Antik

### FELHASZNÁLÁS

Vas felületek minőségi védelme és dekorációja, mint kert-, erkély- és lépcsőkorlát, kerti és bejárati ajtók, ablakrács és a lakótérben található és kültéri kovácsoltvas termékek.

### JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- Fényes fedőréteg, amely a régi kovácsoltvas megjelenését nyújtja
- Kiváló korrózió védelem
- Gyors száradás
- Kiváló ellenálló képesség az időjárás és a fényvel szemben
- Könnyű felhordhatóság

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Módosított alkid kötőanyag, oldószer
SZÍNÁRNYALATOK	2 standard színárnyalat, <b>HELIOMIX</b>
SZÍNEZÉS	A standard színek egymással való összekeverésével
FÉNYESSÉG	Matt
SÚRÚSÉG	1,4 – 1,7 g / ml, a színárnyalattól függően
HIGÍTÁS	<b>TESSAROL hígítóval</b> , max. 13%
EU VOC kategória és határértékin	EU limit value for this product (IIAI): 500 g/l (2010). This product contains max. 500 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAI): 500 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉGEK	0,75l; 2,5 l; 10 l HELIOMIX: 0,70 l, 2,1 l
ELTARTHATÓSÁG	Az eredetileg lezárt és megfelelően tárolt termék (a hőmérséklet +5°C - +35°C, száraz helyiségben) legalább a csomagoláson jelzett időpontig eltartható.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK				
ALKALMAZÁS	Hígítás	Viszkozitás (DIN 4 mm)	Fúvóka	Nyomás
Ecsettel, hengerrel	Amennyiben szükséges – max. 5%			
Szóróval				
Levegővel	max. 13%	Kb. 40 s	1,2 – 1,5mm	3 – 4 bar
MUNKAFELTÉTELEK	A festék, a levegő és a tárgy hőmérséklete minimum +5°C			
SZÁRADÁS (T = +20°C, relatív páratartalom 65%)	Porszáraz kb. 1 óra múlva, megfogható 4-6 óra elteltével, újrafesthető 24 óra múlva. Alacsonyabb hőmérsékleten és magasabb relatív páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.			
BEFEDETT TERÜLET	Elméletileg: 8 – 10 m <sup>2</sup> , 1 l, egy réteg A gyakorlatilag befedett terület nagysága a felhordás módjától függ			
A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	<b>TESSAROL hígítóval</b>			

### A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Vas, fém felületek

Mechanikusan távolítsa el a rozsdát, olajokat és más szennyeződések **NITRO hígítóval**.

Régi bevonatok felújítása

A nem sérült bevonatot tisztítsa meg és csiszolja le. A már sérült bevonatot távolítsa el teljesen.

### BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET	FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	ALAP BEVONAT	VÉGSŐ BEVONAT
VAS, FÉM	Beltéri	Rozsda és szennyeződések	1x TESSAROL Antik
	Kültéri	eltávolítása	1-2x TESSAROL Antik
RÉGI BEVONATOK	Beltéri / kültéri	Tisztítás és csiszolás, rozsda és sérült bevonat eltávolítása	1x TESSAROL Antik vagy 1x TESSAROL vas alapozófesték
			2x TESSAROL Antik



#### MEGJEGYZÉSEK ÉS SPECIFIKÁCIÓ

- Amennyiben a rozsdát sav-alapú (foszfor) vegyi anyaggal távolítja el, a felületet vízzel alaposan át kell öblíteni, majd **TESSAROL** vas alapozófestéssel kell bevonni, hogy a vegyi anyag maradványai ne akadályozzák a száradást.
- A felületet a bevonat mechanikai terhelésekkel szembeni ellenállóképesség javítása érdekében kiegészítésképpen fesse át: a szabadban **TESSAROL** csónaklakkal, beltéri helyiségekben **TESSAROL lakkal (matt)**.
- Rosszul szellőző helyiségekben szerves oldószerekre jellemző erős szag keletkezhet.