

TESSAROL fém alapozófesték

FELHASZNÁLÁS

Antikorróziós alapozófesték vas és fémfelületek védelmére, mint pl. kerítések, ajtók, ablakok, szerelvények kül-és beltérben egyaránt.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

- Antikorróziós pigmentek által véd a rozsda kialakulásától
- Jó tapadás
- Kiváló fedés
- Könnyű kezelés

MŰSZAKI ADATOK	
ÖSSZETÉTEL	Alkid kötőanyag, oldószer, színezék, antikorróziós színezék
SZÍNÁRNYALATOK	Fehér, szürke, vörös
SZÍNEZÉS	A standard színek összekeverésével
FÉNYESSÉG	matt
SÚRÚSÉG	1,2 – 1,3 g /ml, színárnyalattól függően
HÍGÍTÁS	TESSAROL hígító , max.15%
EU VOC kategória és határérték	EU limit value for this product (IIAi): 500 g/l (2010). This product contains max. 500 g/l VOC. EU határérték erre a termékre (IIAi): 500 g/l (2010). Ez a termék legfeljebb 500 g/l VOC-t tartalmaz.
KISZERELÉSI EGYSÉGEK	0,2 l; 0,75l; 2,5 l; 10 l; fehér : 0.75l
ELTARTHATÓSÁG	Eredeti lezárt dobozban és megfelelően tárolva (száraz helyiségben, +5°C - +35°C között) a termék legalább a csomagoláson feltüntetett időpontig eltartható.

FELHASZNÁLÁSI UTASÍTÁSOK				
ALKALMAZÁS	Hígítás	Viszkozitás (DIN 4 mm)	Fúvóka	Nyomás
Ecsettel, hengerrel	felhasználásra kész – max. 5%			
Szórással				
Levegővel	max. 15%	kb. 30s	1,2 – 1,5 mm	3 – 4 bar
Levegő nélkül	/	Szórható	0,23 – 0,28 mm	120-160 bar
MUNKAFELTÉTELEK	A festék, a levegő és a tárgy hőmérséklete legalább + 5°C legyen.			
SZÁRADÁS (T = +20°C, relatív páratartalom 65%)	Porszáraz kb. 5 óra múlva, megfogható 6-8 óra elteltével, újrafesthető 24 óra múlva. Alacsonyabb hőmérséklet és magasabb relatív páratartalom esetén a száradási idő meghosszabbodik.			
KIADÓSSÁG	Elméletileg: 7 – 9 m ² , 1 l, egy réteg A tényleges lefedettség függ a felhordás módjától.			
A SZERSZÁMOK TISZTÍTÁSA	TESSAROL hígító			

A FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE

Vas, fém felületek

Mechanikusan távolítsuk el a rozsdát, a zsírt és a szennyeződések **NITRO hígítóval**.

Régi bevonatok felújítása

Tisztítsuk meg és csiszoljuk le a nem sérült felületet. A már sérült bevonatot teljesen el kell távolítani.



BEVONATI RENDSZEREK

FELÜLET		FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉSE	ALAP BEVONAT	VÉGSŐ BEVONAT
VAS, FÉM	Beltéri	Rozsda és szennyeződések eltávolítása	1x TESSAROL fém alapozófesték	2x TESSAROL zománc vagy 2x TESSAROL professzionális zománc vagy 2x TESSAROL radiátorzománc vagy 2x TESSAROL antik vagy 2x TESSAROL akril zománc
	Kültéri		2x TESSAROL fém alapozófesték	
RÉGI BEVONATOK	Beltéri / kültéri	Tisztítás és csiszolás, rozsda és sérült bevonat eltávolítása	1-2x TESSAROL fém alapozófesték	1-2x TESSAROL zománc vagy 1-2x TESSAROL professzionális zománc vagy 1-2x TESSAROL radiátorzománc vagy 1-2x TESSAROL antik zománc vagy 1-2x TESSAROL akril zománc

MEGJEGYZÉSEK ÉS SPECIFIKÁCIÓ

- Amennyiben sav-alapú (foszfor) vegyi anyaggal távolítja el a rozsdát, a felületet alaposan öblítse le vízzel, szárítsa meg, és ez után vonja be **TESSAROL fém alapozófestéssel**, mivel az anyag maradékai megakadályozzák a száradást.
- Rosszul szellőző helyiségekben a szerves oldószerekre jellemző erős szag keletkezhet.