



Műszaki adatlap

VALMOR AIR FLOW Homlokzat és
Lábazatfesték



Színválaszték: Lábazatfesték fehér, Lábazatfesték barna, Lábazatfesték középbarna, Lábazatfesték vörös, Lábazatfesték szürke, Lábazatfesték antracit, Lábazatfesték terrakotta, Lábazatfesték zöld

Kiszerelés: 1 l, 4 l, 8 l, 15 l

Fényesség: matt

Kiadósság: 5 m²/liter alapozás + két réteg, glettelt minőségű felület esetén

Alkalmazás: A VALMOR AIR FLOW Homlokzat és Lábazatfesték egy kimagaslóan magas páraáteresztő képességgel rendelkező, környezettudatos, jó fedőképességű, módosított vinil kötőanyagú falfesték. Időjárásálló, szennyeződésnek ellenálló, UV álló. Felhordható normál, lábazati, szárító, páraáteresztő, WTA vakolatokra, betonra, ásványi és lélegző hőszigetelő rendszerekre. A VALMOR Air Flow Homlokzat és Lábazatfesték különleges összetételének köszönhetően a fal természetes légzését nem gátolja, magas nedvességtartalmú vakolatra is felvihető. Kimondottan alkalmas csapó eső elleni védelemre, lábazatok festésére. Ideális a frissen készült új falak, valamint régi épületek rendszeres vizesedési problémával küzdő falazatainak bevonására. Különösen ajánlott a műemlékvédelem területén, a külső illetve belső felújítási munkálatokhoz. A meglévő homlokzati vakolatok struktúráját megtartva könnyen felhordható. MSZ EN 1062-3:2009 szerint magas víz áteresztésű, MSZ EN ISO 77832:2000 szerint magas vízgőz áteresztő képességű.

Minőségi jellemzők:

Átfesthetőség önmagával, 25°C-on	4 óra. A száradási időt a levegő, illetve a fal magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja. *
Javasolt rétegszám	2 réteg
Kiadósság	5 m ² /liter alapozás + két réteg, glettelt minőségű felület esetén

* A száradási időt a levegő, illetve a felület magas páratartalma több órával is meghosszabbíthatja.

Előkészítés: Frissen vakolt falak esetén, a 28 nap kötési idő letelte után páraáteresztő glettelő anyaggal simítsuk le a felületet. (NE használjon gipsz alapú glettet, helyette válasszon meszes, vagy fehér cement bázisút.) Régebben már felületkezelt falak esetében a laza, pergő részeket távolítsuk el, az olajos, zsíros szennyeződések tisztítsuk le! Rendszeres vizesedési problémával küzdő falazatoknál, a régi vakolatot távolítsuk el maradéktalanul, majd vakoljuk újra páraáteresztő vakolatrendszerrel. Alapozáshoz minden esetben használja a VALMOR AIR FLOW LÉLEGZŐ MÉLYALAPOZÓ 1:1 arányban vízzel hígított elegyét. A festék megtapad az előzetesen már festett diszperziós, meszes, szilikát felületeken. A festési munkálatok megkezdése előtt javasolt a próbafestés elvégzése, különösen a hidrofóbizált, illetve szilikon kötésű felületek esetén.



Műszaki adatlap

VALMOR AIR FLOW Homlokzat és
Lábzatfesték



Felhasználás: A festést csak +10 °C felett végezzük! A felhordást végezhetjük ecsettel, hengerrel és szórással. Használat előtt a festéket alaposan keverjük fel. Kőporos, erősen nedvszívó, porózus felületek esetén az első réteg festéket maximum 20% vízzel hígítsuk. Korábban festett felületek esetén 10%-os hígítást ajánlunk. Az első réteg felvitele után hagyjuk azt átszáradni, majd a fedőfestést 5 - 10% víz hozzáadásával végezzük! Felhordásnál ügyeljen arra, hogy a kiadósságnál meghatározott mennyiség kerüljön fel a felületre. A termék felhasználásának megkezdése előtt kérjük, töltsse le a Műszaki és Biztonsági adatlapokat a www.festekbazis.hu oldalról.

Összetétel: emulzió, pigmentek, töltőanyagok, adalékok

Színezés: Pasztellszínekre, gépi és kézi pasztákkal max. 3% pasztamennyiséggel

Tárolási garanciális idő: 5-25 °C -on tárolva, bontatlan csomagolásban: 2 év

Hígítás, szerszámtisztítás közvetlen használat után: szerszámtisztítás közvetlen használat után: vízzel

EU határérték erre a termékre: EU határérték erre a termékre: A/c 40 g/l., Ez a termék maximum 40 g/l VOC tartalmaz.

Biztonsági előírások: EUH208 1,2-benzizotiazol-3(2H)-ont, oktilinont és 5-klór-2-metil-2H-izotiazol-3-on és 2-metil-2H-izotiazol-3-on (3:1) keveréket tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. P101 Orvosi tanácsadás esetén tartsa kéznél a termék edényét vagy címkéjét. P102 Gyermekektől elzárva tartandó. P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását. P302+P352 HA BŐRRE KERÜL: Lemosás bő vízzel. P362+P364 A szennyezett ruhadarabot le kell vetni és újbóli használat előtt ki kell mosni. P501 A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a 225/2015. (VIII. 7.) Korm. rendeletnek, valamint a 72/2013. (VIII. 27.) VM rendeletnek megfelelően. Nem tűzveszélyes. Fagyveszélyes

A felhasználásra vonatkozó előírásaink, javaslataink, melyeket a tudomány és a gyakorlat jelenlegi állása alapján a vevőknek és a felhasználóknak nyújtunk segítségül, nem alapoznak meg szerződéses jogviszonyt és adásvételi szerződésből adódó kötelezettséget. Nem mentesítik a vevőt a termékeink tervezett felhasználásának a saját felelősségre történő ellenőrzése alól.