

A termék megnevezése:

A-GRUND

Besorolása:

alapozó készítmény alapfelület előkészítésére

Rövid leírása:

univerzális alapozó készítmény

Alkalmazási terület: alapozó bevonatként akril, szilikon, sziloxán, latex beltéri és homlokzatfestékek, akril tömítőanyagok és ragasztók felhordása előtt ásványi nedvszívó aljzatokhoz, különösen mész-cement vakolathoz. A termék összetétele polisziloxánnal módosított vizes, akrilát diszperzió alapul. A készítmény megerősíti az alapfelületet, csökkenti és egységesíti az aljzat eltérő nedvszívó képességét, valamint növeli és megerősíti az következő felvitt réteg tapadását az aljzathoz. Univerzálisan felhasználható és nem csökkenti az alapfelület páraáteresztő képességét, megakadályozza a később felvitt diszperziós festékréteg foltosodását. A készítmény hígítatlan állapotban, azonnali használatra kész, bel- és kültéri használatra egyaránt alkalmazható.

Színárnyalat: folyékony állapotban törtfehér diszperzió (az eltérő intenzitás és árnyalat nem befolyásolja a termék végső paramétereit), majd teljes száradás után árnyalata a színtelentől a tejfehérig terjedhet.

Hígítás: nem hígítandó. A munkavégzésre használt szerszámok bő vízzel elmoshatók.

Felhordás: ecsettel, festőkefével esetleg festőhengerrel.

Kiadósság: 5 - 10 m² 1 kg festékből egy rétegben az alapfelület nedvszívó képessége és érdességétől függően, felhordási módszer és más tényezőtől függően.

Alapfelület: a felület legyen szilárd, száraz és tiszta, gyengén tapadó részekről, portól, olaj- és zsírmaradványoktól, penész és egyéb szennyeződésektől mentes, érlelt (pH ≤ 8,5; tesztet pH mérővel lehetséges elvégezni).

Alkalmazási hőmérséklet: az alapozó készítmény, az alapfelület és a környezeti hőmérséklet a felhordás alatt és utána 24 órán át ne essen +5 °C alá és +30 °C fölé (ideálisan +10 és +25 °C között).

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT:

alapozóként az A-GRUND univerzális alapozót használjunk, melyet egy rétegben vigyük fel az előzetesen megtisztított, előkészített alkalmazási felületre. Hagyjuk teljesen megszáradni, általában 24 órán belül teljesen megszárad. Vízszivárgás okozta foltokra, rozsdá vagy koromfoltokra, anilin festék vagy nikotin nyomaira használjunk szigetelő terméket, pl. az I-GRUND vagy a HETLINE IZOL termékünket. Az alapozó réteg teljes száradása után fel lehet hordani a kívánt fedőrétegeket (az adott termék konkrét használati utasítása szerint). Munka közben gondoskodjunk az alapos szellőztetésről. A munka után minden szerszámot bő vízzel el kell mosni és a munkaszünetek idején óvni a beszáradástól.

Tárolás: tárolás és szállítás +3 és +30 °C közötti hőmérsékleten, közvetlen napfénytől és fagytól védett helyen tárolandó. Minőségét megőrzi eredeti, zárt csomagolásban a gyártástól számított 36 hónapig (lásd a termék csomagolásán – EXP.).

Kiszerelés: az aktuális kínálat alapján - lásd termékkatalógus, árlista, web-oldal stb.

A termék tulajdonságai:

Nem illékony anyagok tartalma, szárazanyag (EN ISO 3251, 105 °C, 60 min.)	4,8 – 7,8 % tömeg
Sűrűség (EN ISO 2811-1, átlagértéknél)	4,8 – 7,8 % térfogat
Száradási idő (EN ISO 9117-5, 4. fokozat; WFT 240 µm, t = 20 °C, rel. páratartalomnál φ = 60 % tf.)	kb. 1,0 g/cm ³
Átfesthetőség (illetve egyéb felületkezelés)	≥4 óra
Anyagszükséglet (egy rétegben)	24 óra elteltével
	kb. 0,1 – 0,2 kg/m ²

Száraz bevonat tulajdonságai:

Tapadóképeség (ČSN 73 2577, alapfelület-beton)	≥ 1,0 MPa, megfelel
--	---------------------

A munkavédelem, az elsősegélynyújtási útmutató, a hulladékkezeléssel kapcsolatos utasítás, a VOC-tartalom a termék csomagolásán, valamint a termék biztonsági adatlapján szerepel. A jelen műszaki adatlapon megadott adatok csupán tájékoztató jellegűek. A felhasználó és a munkát végző személy felelős a termék használati utasítás szerinti helyes használatáért és a helyes alkalmazásért. Javasoljuk, hogy mindig alaposan fontolja meg és értékeljen minden olyan feldolgozási és munkakörülményt, amely befolyásolhatja a felület kezelésének módját és annak végső minőségét. A munka megkezdése előtt tesztelje a terméket az adott munkafelületen. A termék helyes használatáért a végső felhasználó a felelős. A gyártó fenntartja a jogot a műszaki és promóciós anyagokban szereplő adatok előzetes értesítés nélküli megváltoztatására. A műszaki adatlap frissített, aktuális változatát kérésre a forgalmazó, illetve a gyártó a rendelkezésére bocsátja.