

Pattex Oldószermentes kontaktragasztó

Neoprén alapú, oldószermentes kontaktragasztó



JELLEMZŐI

- Oldószer- és szagmentes
- A legtöbb anyagot megragasztja
- Nem folyik, nem húz szálát
- Magas kezdeti tapadás
- Felhordható porózus és függőleges felületekre is
- Toluol- és ciklohexánmentes

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Általános, oldószermentes, magas szilárdságú kontaktragasztó. Kifejezetten alkalmas függőleges felületen történő felhordásra (pl.: mennyezet). Olyan felületekhez, mint fa, laminált felületek, fém, kemény PVC, kerámia, üveg, porcelán, filc, textil, parafa, bőr, gumi, polisztirol stb.

FELÜLET ELŐKÉSZÍTÉS

A ragasztandó felületeknek tisztának, szilárdnak, egyenletesnek, olajtól, zsíroktól mentesnek és száraznak (max. 8-12% nedvesség fa esetén) kell lennie. Ha szükséges tisztítsa meg a felületeket Pattex Lemosó és Hígító segítségével. A túl sima és fényes felületeket érdesítse. Porózus vagy nedvszívó felületeket alapozzuk vagy előzetesen hordjunk fel vékony ragasztóréteget.

A sikeres ragasztáshoz a ragasztónak és a felhordandó felületnek megegyező hőmérsékletűnek kell lennie (+18°C és +25°C között).



KISZERELÉS: 65 G-OS TUBUSBAN

Oldószermentes

FONTOS TUDNIVALÓK

- Figyeljünk az illesztésre, a ragasztott felületeket szétszedni összeillesztés után nem lehetséges.

- Nagy erővel, rövid ideig nyomjuk össze a darabokat.

- A ragasztás szilárdsága az összenyomás erejétől és nem az idejétől függ. A ragasztott darabok az összenyomás után felhasználhatók.



**Ha ragasztás,
akkor Pattex**

FELHORDÁS

• Hordjunk fel vékony ragasztóréteget mindkét ragasztandó felületre. Ha szükséges kenőlapát segítségével oszlassuk el.

• Az egyik felületre hosszában, a másikra széltében hordjuk fel a ragasztót.

• Összepréselés előtt hagyjuk 45 percig száradni a ragasztót (ujjal megtapintva a ragasztó legyen száraz).

KISZERELÉS

65 g-os tubusban

ELTARTHATÓSÁG

Száraz, hűvös helyen 12 hónapig

MŰSZAKI SZAKTANÁCSADÁS

☎ 06-30-190-1268

MŰSZAKI ADATOK

Szín	sárga
Állag	gél
Anyagszükséglet	200-250 g/m ² oldalanként
Szellőzési idő	kb. 45 perc (függ a környezettől)
Nyitott idő	kb. 2 óra
Végszilárdság	kb. 72 óra elteltével
Max. hőállóság	max. 70 °C

A fenti adatok átlagos hőmérsékleti viszonyokra
(+ 23 °C és 50% relatív páratartalom)
vonatkoznak.

Figyelem! A megadott adatok csak általános tudnivalókat takarnak. A ragasztandó anyagok és a munkakörül-mények sokfélesége miatt a munka megkezdése előtt célszerű próbaragasztást végezni. Jelen műszaki adatlap tapasztalataink alapján, a műszaki fejlődés jelenlegi állása szerint készült. Értékesítési feltételeink keretében csak termékeink mindig állandó, magas szintű minőségére vállalunk szavatosságot.